

# 22-PT 9050

Linia 22, kolor czarny

A brand of BASF –  
We create chemistry

<b>Zastosowanie:</b>	Klasa Pro - gotowy kolor Linii 22.
<b>Główne cechy:</b>	Wydajny lakier o połysku bezpośrednim, czarny
<b>Uwagi:</b>	Utwardzacz i rozcieńczalnik Klasy Pro należy dobrać zależnie od temperatury otoczenia i wielkości lakierowanego obiektu.

		<b>2:1+10 %</b>			
	<b>Proporcja</b>	100 % obj.	22-PT 9050		
	<b>Utwardzacz</b>	50 % obj.	P-H-410, -H-430, -H-440 Utwardzacz do lakierów Klasy Pro		
	<b>Rozcieńczalnik</b>	10 % obj.	P-R-110, -R-120, -R-130 Rozcieńczalnik Klasy Pro		
	<b>Lepkość w 20°C</b>	DIN 4:	20-22 s	<b>Żywotność w 20°C</b>	2 h

<b>Zastosowanie:</b>	<b>Pistolet grawitacyjny typu RP</b>	<b>Pistolet HVLP</b>	
<b>Ciśnienie aplikacji</b>	<b>bar</b>	2	2
<b>Ciśnienie wyjściowe</b>	<b>bar</b>		0,7
<b>Dysza</b>		1,3-1,4	1,3
<b>Liczba warstw</b>			2
<b>Odparowanie w 20°C</b>	<b>min</b>		około 5 minut po każdej warstwie
<b>Wypełnienie</b>	<b>µm</b>		50-70
<b>Dodatkowe informacje</b>		Na powierzchniach pionowych możliwość aplikacji na ½ + 1 warstwę (bez odparowania między warstwami).	

**Wskazówka bezpieczeństwa:**

Produkty tylko do użytku profesjonalnego.

Nie można wykluczyć, że produkt ten zawiera cząstki o wielkości &lt; 0,1 µm.

**2004/42/IIB(d)(420)419:** Limit udziału LZO w tym produkcie (kategoria: IIB.d), w formie gotowej do aplikacji wynosi 420 g/litr. LZO rzeczywiste tego produktu wynosi 419 g/litr.

Dane zawarte w tej publikacji bazują na obecnym stanie wiedzy i doświadczeniu. W związku z tym, że na ostateczny efekt lakierowania ma wpływ wiele czynników, osoba przeprowadzająca naprawę powinna wykonywać własne badania i testy. Podane tu informacje nie stanowią również żadnej gwarancji właściwości poszczególnych produktów, jak również nie przesądzą, że dany produkt nadaje się do konkretnego zastosowania. Wszelkie opisy, rysunki, zdjęcia, dane, proporcje itp. podano tylko jako ogólne wskazówki; mogą się one zmienić bez wcześniejszego powiadomienia, co nie stanowi naruszenia specyfikacji produktu. Ostatnia wersja zastępuje wszystkie poprzednie. Można ją pobrać z naszej strony internetowej [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) lub otrzymać bezpośrednio od dostawcy. Obowiązkiem użytkownika naszych produktów jest przestrzeganie wszelkich obowiązujących w tym zakresie norm prawnych.

# 22-PT 9050

Linia 22, kolor czarny



A brand of BASF –  
We create chemistry



**Schnięcie w 20 °C** 8 h

**Schnięcie w 60 °C** 30 min



**Podczerwień (fale krótkie)** 8 min

**Proces suszenia - uwagi** Na schnięcie wpływa wybór utwardzacza oraz sposób aplikacji.

---

Uwaga: W naprawach lakierniczych - poza wytycznymi zawartymi w tym dokumencie - zawsze należy przestrzegać instrukcji producenta pojazdów, szczególnie tych, które dotyczą zainstalowanych w pojeździe czujników.

---

#### **Wskazówka bezpieczeństwa:**

Produkty tylko do użytku profesjonalnego.

Nie można wykluczyć, że produkt ten zawiera cząstki o wielkości < 0,1 µm.

**2004/42/IIB(d)(420)419:** Limit udziału LZO w tym produkcie (kategoria: IIB.d ), w formie gotowej do aplikacji wynosi 420 g/litr. LZO rzeczywiste tego produktu wynosi 419 g/litr.

Dane zawarte w tej publikacji bazują na obecnym stanie wiedzy i doświadczeniu. W związku z tym, że na ostateczny efekt lakierowania ma wpływ wiele czynników, osoba przeprowadzająca naprawę powinna wykonywać własne badania i testy. Podane tu informacje nie stanowią również żadnej gwarancji właściwości poszczególnych produktów, jak również nie przesądzają, że dany produkt nadaje się do konkretnego zastosowania. Wszelkie opisy, rysunki, zdjęcia, dane, proporcje itp. podano tylko jako ogólne wskazówki; mogą się one zmienić bez wcześniejszego powiadomienia, co nie stanowi naruszenia specyfikacji produktu. Ostatnia wersja zastępuje wszystkie poprzednie. Można ją pobrać z naszej strony internetowej [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) lub otrzymać bezpośrednio od dostawcy. Obowiązkiem użytkownika naszych produktów jest przestrzeganie wszelkich obowiązujących w tym zakresie norm prawnych.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

11/2022