

# P-C-32

Wariant z plastyfikatorem P-A-912



A brand of BASF –  
We create chemistry

**Zastosowanie:** P-C-32 Lakier bezbarwny, połysk + plastyfikator P-A-912.

**Główne cechy:** Uelastyczniona powłoka.

**Uwagi:** 25% objętościowo.



**Mieszanka wstępna**

4 P-C-32  
1 P-A-912

**2:1+10 % obj.**



**Proporcja**

100 % obj. Mieszanka wstępna



**Utwardzacz**

50 % obj. P-H-410, -H-430, -H-440  
Klasa Pro Utwardzacz do lakierów



**Rozcieńczalnik**

10 % obj. P-R-110, -R-120, -R-130  
Klasa Pro Rozcieńczalnik



**Lepkość w 20°C**

DIN 4: 20-22 s **Żywotność w 20°C** 4 h

**Zastosowanie:**



**Pistolet grawitacyjny typu**

RP



**Pistolet HVLP**

**Ciśnienie aplikacji** bar

2

**Ciśnienie wyjściowe** bar

0,7

**Dysza**

1,3-1,4

1,3

**Liczba warstw**

2

**Wypełnienie**

µm

50-60

## Wskazówka bezpieczeństwa:

Produkty tylko do użytku profesjonalnego.

Nie można wykluczyć, że produkt ten zawiera cząstki o wielkości < 0,1 µm.

**2004/42/IIB(d)(420)419:** Limit udziału LZO w tym produkcie (kategoria: IIB.d ), w formie gotowej do aplikacji wynosi 420 g/litr. LZO rzeczywiste tego produktu wynosi 419 g/litr.

Dane zawarte w tej publikacji bazują na obecnym stanie wiedzy i doświadczeniu. W związku z tym, że na ostateczny efekt lakierowania ma wpływ wiele czynników, osoba przeprowadzająca naprawę powinna wykonywać własne badania i testy. Podane tu informacje nie stanowią również żadnej gwarancji właściwości poszczególnych produktów, jak również nie przesądzają, że dany produkt nadaje się do konkretnego zastosowania. Wszelkie opisy, rysunki, zdjęcia, dane, proporcje itp. podano tylko jako ogólne wskazówki; mogą się one zmienić bez wcześniejszego powiadomienia, co nie stanowi naruszenia specyfikacji produktu. Ostatnia wersja zastępuje wszystkie poprzednie. Można ją pobrać z naszej strony internetowej [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) lub otrzymać bezpośrednio od dostawcy. Obowiązkiem użytkownika naszych produktów jest przestrzeganie wszelkich obowiązujących w tym zakresie norm prawnych.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

07/2022

# P-C-32

Wariant z plastyfikatorem P-A-912



A brand of BASF –  
We create chemistry



**Schnięcie w 20 °C** 16 h

**Schnięcie w 60 °C** 45 min



**Podczerwień (fale krótkie)** 8 min

## Wskazówka bezpieczeństwa:

Produkty tylko do użytku profesjonalnego.

Nie można wykluczyć, że produkt ten zawiera cząstki o wielkości < 0,1 µm.

**2004/42/IIB(d)(420)419:** Limit udziału LZO w tym produkcie (kategoria: IIB.d ), w formie gotowej do aplikacji wynosi 420 g/litr. LZO rzeczywiste tego produktu wynosi 419 g/litr.

Dane zawarte w tej publikacji bazują na obecnym stanie wiedzy i doświadczeniu. W związku z tym, że na ostateczny efekt lakierowania ma wpływ wiele czynników, osoba przeprowadzająca naprawę powinna wykonywać własne badania i testy. Podane tu informacje nie stanowią również żadnej gwarancji właściwości poszczególnych produktów, jak również nie przesądzają, że dany produkt nadaje się do konkretnego zastosowania. Wszelkie opisy, rysunki, zdjęcia, dane, proporcje itp. podano tylko jako ogólne wskazówki; mogą się one zmienić bez wcześniejszego powiadomienia, co nie stanowi naruszenia specyfikacji produktu. Ostatnia wersja zastępuje wszystkie poprzednie. Można ją pobrać z naszej strony internetowej [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) lub otrzymać bezpośrednio od dostawcy. Obowiązkiem użytkownika naszych produktów jest przestrzeganie wszelkich obowiązujących w tym zakresie norm prawnych.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

07/2022