

P-U-28S

Wariant Aplikacja gruntu

A brand of BASF –
We create chemistry

Zastosowanie:	Klasa Pro - Materiały podkładowe.
Główne cechy:	Podkład gruntujący, ciemnoszary, aerozol. Możliwość użycia albo jako nakładany w 1-2 warstwach grunt z aplikowanym nań podkładem, albo jako podkład gruntujący, bezpośrednio pod lakier
Uwagi:	Produkt gotowy do aplikacji. Podłoża: <ul style="list-style-type: none"> • Stal • Stal galwanizowana (ocynk) • Aluminium/ magnez • Nowe elementy w kataforezie • Istniejące powłoki • GRP / SMC

Przygotowanie mieszanki



Nie używać zdeformowanych opakowań aerozolu. Wstrząsając zawartość, nie uderzać opakowaniem w twarde przedmioty. Mieszanie zawartości opakowania jest wspomagane znajdującymi się we wnętrzu kuleczkami. Unikać uderzeń, tarcia i wstrząsów.



Energicznie wytrząsać opakowanie przez 2 minuty przed każdym użyciem.



Liczba warstw: 1-2
Wypełnienie: 15-20 µm



Schnięcie w 20 °C 10 min

Uwagi	W przypadku zastosowania jako grunt należy nałożyć mokro na mokro dwuskładnikowy podkład Klasy Pro lub lakier. Jeżeli czas odparowania powłoki przekroczy 10 godzin w 20°C, konieczne będzie międzyszlifowanie.
--------------	--

Wskazówka bezpieczeństwa:

Produkty tylko do użytku profesjonalnego.

Nie można wykluczyć, że produkt ten zawiera cząstki o wielkości < 0,1 µm.

2004/42/IIB(e)(840)695: Limit UE dla tego produktu (kategoria: IIB.e) w stanie gotowym do aplikacji wynosi 840 g/litr LZO. Udział rzeczywisty LZO w tym produkcie wynosi 695 g/litr.

Dane zawarte w tej publikacji bazują na obecnym stanie wiedzy i doświadczeniu. W związku z tym, że na ostateczny efekt lakierowania ma wpływ wiele czynników, osoba przeprowadzająca naprawę powinna wykonywać własne badania i testy. Podane tu informacje nie stanowią również żadnej gwarancji właściwości poszczególnych produktów, jak również nie przesądzają, że dany produkt nadaje się do konkretnego zastosowania. Wszelkie opisy, rysunki, zdjęcia, dane, proporcje itp. podano tylko jako ogólne wskazówki; mogą się one zmienić bez wcześniejszego powiadomienia, co nie stanowi naruszenia specyfikacji produktu. Ostatnia wersja zastępuje wszystkie poprzednie. Można ją pobrać z naszej strony internetowej www.glasurit.com lub otrzymać bezpośrednio od dostawcy. Obowiązkiem użytkownika naszych produktów jest przestrzeganie wszelkich obowiązujących w tym zakresie norm prawnych.