

# P-U-59

Podkład gruntujący do szlifowania Performance, czarny



A brand of BASF –  
We create chemistry

<b>Zastosowanie:</b>	Klasa Pro - Materiały podkładowe.
<b>Główne cechy:</b>	Wydajny podkład gruntujący i wypełniający - wysoka efektywność. Dobra szlifowalność, ochrona przed korozją i odporność na czynniki pogodowe.
<b>Uwagi:</b>	P-U-59 można mieszać z P-U-53 w celu uzyskania różnych odcieni szarości.

## Przygotowanie mieszanki

### Podłoża:

- Nowe elementy w kataforezie
- Istniejące powłoki
- GRP / SMC



### Po zagruntowaniu gołego metalu produkt można aplikować na:

- Stal
- Stal galwanizowaną (ocynk)
- Aluminium/ magnez

4 : 1 : 1



**Proporcja** 100 % obj. P-U-59



**Utwardzacz** 25 % obj. P-H-230



**Rozcieńczalnik** 25 % obj. P-R-110, -R-120, -R-130



**Lepkość w 20°C** DIN 4: 18-23 s **Żywotność w 20°C** 60 min

## Wskazówka bezpieczeństwa:

Produkty tylko do użytku profesjonalnego.

Nie można wykluczyć, że produkt ten zawiera cząstki o wielkości < 0,1 µm.

**2004/42/IIIB(c I)(540)539:** Limit udziału LZO w tym produkcie (kategoria: IIB.c I), w formie gotowej do aplikacji wynosi 540 g/litr. LZO rzeczywiste tego produktu wynosi 539 g/litr.

Dane zawarte w tej publikacji bazują na obecnym stanie wiedzy i doświadczeniu. W związku z tym, że na ostateczny efekt lakierowania ma wpływ wiele czynników, osoba przeprowadzająca naprawę powinna wykonywać własne badania i testy. Podane tu informacje nie stanowią również żadnej gwarancji właściwości poszczególnych produktów, jak również nie przesądzają, że dany produkt nadaje się do konkretnego zastosowania. Wszelkie opisy, rysunki, zdjęcia, dane, proporcje itp. podano tylko jako ogólne wskazówki; mogą się one zmienić bez wcześniejszego powiadomienia, co nie stanowi naruszenia specyfikacji produktu. Ostatnia wersja zastępuje wszystkie poprzednie. Można ją pobrać z naszej strony internetowej [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) lub otrzymać bezpośrednio od dostawcy. Obowiązkiem użytkownika naszych produktów jest przestrzeganie wszelkich obowiązujących w tym zakresie norm prawnych.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany







11/2021

# P-U-59

Podkład gruntujący do szlifowania Performance, czarny



A brand of BASF –  
We create chemistry

Zastosowanie:	 Pistolet grawitacyjny typu RP	 Pistolet HVLP
<b>Ciśnienie aplikacji</b>	bar	2
<b>Ciśnienie wyjściowe</b>	bar	0,7
<b>Dysza</b>		1,6-1,8
<b>Liczba warstw</b>		2
<b>Odparowanie w 20°C</b>	min	Odparowanie między warstwami do matu. Bez odparowania przed suszeniem.
<b>Wypełnienie</b>	µm	50-70
	<b>Schnięcie w 20 °C</b>	3 h
	<b>Schnięcie w 60 °C</b>	20 min
	<b>Podczerwień (fale krótkie)</b>	9 min
	<b>Szlifowanie maszyną</b>	P400-P500

### Wskazówka bezpieczeństwa:

Produkty tylko do użytku profesjonalnego.

Nie można wykluczyć, że produkt ten zawiera cząstki o wielkości < 0,1 µm.

**2004/42/IIB(c I)(540)539:** Limit udziału LZO w tym produkcie (kategoria: IIB.c I), w formie gotowej do aplikacji wynosi 540 g/litr. LZO rzeczywiste tego produktu wynosi 539 g/litr.

Dane zawarte w tej publikacji bazują na obecnym stanie wiedzy i doświadczeniu. W związku z tym, że na ostateczny efekt lakierowania ma wpływ wiele czynników, osoba przeprowadzająca naprawę powinna wykonywać własne badania i testy. Podane tu informacje nie stanowią również żadnej gwarancji właściwości poszczególnych produktów, jak również nie przesądzają, że dany produkt nadaje się do konkretnego zastosowania. Wszelkie opisy, rysunki, zdjęcia, dane, proporcje itp. podano tylko jako ogólne wskazówki; mogą się one zmienić bez wcześniejszego powiadomienia, co nie stanowi naruszenia specyfikacji produktu. Ostatnia wersja zastępuje wszystkie poprzednie. Można ją pobrać z naszej strony internetowej [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) lub otrzymać bezpośrednio od dostawcy. Obowiązkiem użytkownika naszych produktów jest przestrzeganie wszelkich obowiązujących w tym zakresie norm prawnych.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

11/2021