

P-U-79

Wariant Aplikacja mokro na mokro (metal)



A brand of BASF –
We create chemistry





| | |
|----------------------|--|
| Zastosowanie: | Klasa Pro - Materiały podkładowe. |
| Główne cechy: | Podkład gruntujący DTM, czarny. Brak konieczności szlifowania nowych elementów w kataforezie. |
| Uwagi: | P-U-79 można mieszać z P-U-73 w celu uzyskania różnych odcieni szarości. Przed aplikacją P-U-79 przemyć powierzchnię wodnym zmywaczem P-P-26. |

Przygotowanie mieszanki

Podłoża:

- Stal
- Stal galwanizowana (ocynk)
- Aluminium/ magnez
- Nowe elementy w kataforezie
- Istniejące powłoki



| | | 4:1:1 | | | |
|---|-----------------------|------------|---------|-------------------------|--------|
|  | Proporcja | 100 % obj. | | P-U-79 | |
|  | Utwardzacz | 25 % obj. | | P-H-131 | |
|  | Rozcieńczalnik | 25 % obj. | | P-R-110, -R-120, -R-130 | |
|  | Lepkość w 20°C | DIN 4: | 15-20 s | Żywotność w 20°C | 90 min |

Wskazówka bezpieczeństwa:

Produkty tylko do użytku profesjonalnego.

Nie można wykluczyć, że produkt ten zawiera cząstki o wielkości < 0,1 µm.

2004/42/IIIB(c I)(540)539: Limit udziału LZO w tym produkcie (kategoria: IIB.c I), w formie gotowej do aplikacji wynosi 540 g/litr. LZO rzeczywiste tego produktu wynosi 539 g/litr.

Dane zawarte w tej publikacji bazują na obecnym stanie wiedzy i doświadczeniu. W związku z tym, że na ostateczny efekt lakierowania ma wpływ wiele czynników, osoba przeprowadzająca naprawę powinna wykonywać własne badania i testy. Podane tu informacje nie stanowią również żadnej gwarancji właściwości poszczególnych produktów, jak również nie przesądzają, że dany produkt nadaje się do konkretnego zastosowania. Wszelkie opisy, rysunki, zdjęcia, dane, proporcje itp. podano tylko jako ogólne wskazówki; mogą się one zmienić bez wcześniejszego powiadomienia, co nie stanowi naruszenia specyfikacji produktu. Ostatnia wersja zastępuje wszystkie poprzednie. Można ją pobrać z naszej strony internetowej www.glasurit.com lub otrzymać bezpośrednio od dostawcy. Obowiązkiem użytkownika naszych produktów jest przestrzeganie wszelkich obowiązujących w tym zakresie norm prawnych.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany



10/2021

P-U-79

Wariant Aplikacja mokro na mokro (metal)



A brand of BASF –
We create chemistry

| Zastosowanie: |  Pistolet grawitacyjny typu RP |  Pistolet HVLP |
|----------------------|---|---|
| Ciśnienie aplikacji | bar | 2 |
| Ciśnienie wyjściowe | bar | 0,7 |
| Dysza | | 1,3-1,4 |
| Liczba warstw | | ½ + 1 |
| Odparowanie w 20°C | min | (bez odparowania między warstwami) |
| Wypełnienie | µm | 30-40 |
| Dodatkowe informacje | (pół warstwy na obszar szpachlowany i jedna warstwa na cały obszar naprawy) | |



Schnięcie w 20 °C 25-30 min

Wskazówka bezpieczeństwa:

Produkty tylko do użytku profesjonalnego.

Nie można wykluczyć, że produkt ten zawiera cząstki o wielkości < 0,1 µm.

2004/42/IIIB(c I)(540)539: Limit udziału LZO w tym produkcie (kategoria: IIB.c I), w formie gotowej do aplikacji wynosi 540 g/litr. LZO rzeczywiste tego produktu wynosi 539 g/litr.

Dane zawarte w tej publikacji bazują na obecnym stanie wiedzy i doświadczeniu. W związku z tym, że na ostateczny efekt lakierowania ma wpływ wiele czynników, osoba przeprowadzająca naprawę powinna wykonywać własne badania i testy. Podane tu informacje nie stanowią również żadnej gwarancji właściwości poszczególnych produktów, jak również nie przesądzają, że dany produkt nadaje się do konkretnego zastosowania. Wszelkie opisy, rysunki, zdjęcia, dane, proporcje itp. podano tylko jako ogólne wskazówki; mogą się one zmienić bez wcześniejszego powiadomienia, co nie stanowi naruszenia specyfikacji produktu. Ostatnia wersja zastępuje wszystkie poprzednie. Można ją pobrać z naszej strony internetowej www.glasurit.com lub otrzymać bezpośrednio od dostawcy. Obowiązkiem użytkownika naszych produktów jest przestrzeganie wszelkich obowiązujących w tym zakresie norm prawnych.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

10/2021