

22-PT 9050

Série22 preto

A brand of BASF –
We create chemistry

Aplicação:	ProClass - Série 22 cor pronta a aplicar.
Propriedades:	Excelente acabamento -Preto
Observações:	Selecione o endurecedor ProClass e o diluente ProClass de acordo com a temperatura ambiente e o tamanho do objeto a ser pintado.

2:1+10 %**Relação de mistura**

100 % por vol.

22-PT 9050

**Endurecedor**

50 % por vol.

P-H-410, -H-430, -H-440
ProClass Topcoat hardener**Diluente**

10 % por vol.

P-R-110, -R-120, -R-130
Diluente ProClass**Viscosidade de aplicação a 20°C**

DIN 4:

20-22 s

Tempo de vida a 20 °C

2 h

Aplicação:**Pistola compatível de
alimentação por gravidade****Pistola HVLP****Pressão de pulverização** bar

2

2

No bico bar

0,7

Tamanho do bico

1,3-1,4

1,3

Número de demãos

2

Evaporação a 20°C min

Aproximadamente 5 minutos após cada demão.

Espessura da película: µm

50-70

Instruções de pintura

½ + 1 demão podem ser aplicadas em superfícies verticais (não é necessário flash-off entre demãos)

Advertência de segurança:

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.

2004/42/IIIB(d)(420)419: O valor limite UE para este produto (categoria de produto: IIB.d) em forma pronta a usar é um máximo de 420 gramas de COV por litro. O conteúdo COV deste produto é 419 g/l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (www.glasurit.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.

22-PT 9050

Série 22 preto

A brand of BASF –
We create chemistry**Secagem a 20 °C**

8 h

Secagem a 60 °C

30 min

**Infravermelhos
(onda curta)**

8 min

Observações

Os tempos de secagem podem ser influenciados pela seleção do endurecedor e da aplicação.

Observação: Para a repintura automóvel, as instruções de reparação dos fabricantes de veículos, especialmente em relação à tecnologia de sensor instalada, devem ser sempre observadas em complemento das instruções de processamento fornecidas neste documento.

Advertência de segurança:

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.

2004/42/IIIB(d)(420)419: O valor limite UE para este produto (categoria de produto: IIB.d) em forma pronta a usar é um máximo de 420 gramas de COV por litro. O conteúdo COV deste produto é 419 g/l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (www.glasurit.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.