

P-B-37

Betume, escovagem

A brand of BASF –
We create chemistry**Aplicação:**

ProClass - soluções de base.

Propriedades:Betume eficiente grosso e fino - fácil de escovar.
Para modelagem de perfis e contornos.**Observações:**

Mexa bem antes de usar. Misture intensamente para evitar qualquer efeito de marmorização.

Instruções de utilização**Produto adequado em**

- Chapa de aço
- Alumínio
- Peças OEM com e-coat
- Pintura antiga

Escovagem 2-3x.



Não aplique mais de 400 microns por camada. Se forem necessárias montagens da película mais altas, pode ser aplicada outra camada com lixagem intermediária após ter secado a primeira camada.

**Relação de mistura** 100 % por peso P-B-37**Endurecedor** 2-3 % por peso G-H-110**Diluente** P-R-110
até máx. 4%**Viscosidade de aplicação a 20°C** DIN 4: **Tempo de vida a 20 °C** 5 min**Advertência de segurança:**

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.

2004/42/II(b)(250)180: O valor limite UE para este produto (categoria de produto: IIB.b) em forma pronta a usar é um máximo de 250 g/ litro de VOC. O conteúdo VOC deste produto é 180 g/litro.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (www.glasurit.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.

P-B-37

Betume, escovagem



A brand of BASF –
We create chemistry



Secagem a 20 °C 30 min



**Infravermelhos
(onda curta)** 5-7 min



Lixadora excêntrica

P80 / P150 / P240 (use o Guia)

Observação: Para a repintura automóvel, as instruções de reparação dos fabricantes de veículos, especialmente em relação à tecnologia de sensor instalada, devem ser sempre observadas em complemento das instruções de processamento fornecidas neste documento.

Advertência de segurança:

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.

2004/42/II(b)(250)180: O valor limite UE para este produto (categoria de produto: IIB.b) em forma pronta a usar é um máximo de 250 g/ litro de VOC. O conteúdo VOC deste produto é 180 g/litro.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (www.glasurit.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.