

P-C-40

Verniz resistente aos riscos



A brand of BASF –
We create chemistry

Aplicação:	Verniz ProClass especialmente para esmalte bicamada S-90.
Propriedades:	Verniz eficiente - resistente aos riscos. Para um brilho durável.
Observações:	Selecionar endurecedor e Diluente conforme a temperatura ambiente e tamanho do objeto a ser pintado.

2:1+10 %



Relação de mistura 100 % por vol. P-C-40



Endurecedor 50 % por vol. P-H-410, -H-430, -H-440
ProClass Endurecedor para esmalte monocamada




Diluyente 10 % por vol. P-R-110, -R-120, -R-130
ProClass Diluyente



Viscosidade de aplicação a 20°C DIN 4: 20-22 s **Tempo de vida a 20 °C** 1 h

Aplicação:



Pistola compatível de alimentação por gravidade



Pistola HVLP

Pressão de pulverização	bar	2	2
No bico	bar		0,7
Tamanho do bico		1,3-1,4	1,3
Número de demãos			2
Evaporação a 20°C	min	aprox. 3 min. evaporação intermedia entre mãos, sem evaporação antes de secagem em forno.	
Espessura da película:	µm	40-60	

Advertência de segurança:

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.

2004/42/IIB(d)(420)419: O valor limite UE para este produto (categoria de produto: IIB.d) em forma pronta a usar é um máximo de 420 gramas de COV por litro. O conteúdo COV deste produto é 419 g/l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (www.glasurit.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.

P-C-40

Verniz resistente aos riscos

A brand of BASF –
We create chemistry**Secagem a 20 °C**

10 h

Secagem a 60 °C

30 min

**Infravermelhos
(onda curta)**

8 min

Observações

Os tempos de secagem podem ser influenciados por o endurecedor e a aplicação escolhidos.

Observações

Operações de pintura após os tempos de secagem e arrefecimento.

Observação: Para a repintura automóvel, as instruções de reparação dos fabricantes de veículos, especialmente em relação à tecnologia de sensor instalada, devem ser sempre observadas em complemento das instruções de processamento fornecidas neste documento.

Advertência de segurança:

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.

2004/42/IIIB(d)(420)419: O valor limite UE para este produto (categoria de produto: IIB.d) em forma pronta a usar é um máximo de 420 gramas de COV por litro. O conteúdo COV deste produto é 419 g/l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (www.glasurit.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.