

P-C-40

Variante com P-A-912 Aditivo Flexível



A brand of BASF –
We create chemistry

Aplicação:	P-C-40 Verniz, resistente a riscos com P-A-912 Aditivo Flexível
Propriedades:	Elástico
Observações:	Adição de 25% por vol.



Relação de mistura PreMix	4	P-C-40
	1	P-A-912

2:1+10 % por vol.



Relação de mistura	100 % por vol.	PreMix
---------------------------	----------------	--------



Endurecedor	50 % por vol.	P-H-410, -H-430, -H-440 ProClass Endurecedor para esmalte monocamada
--------------------	---------------	---



Diluyente	10 % por vol.	P-R-110, -R-120, -R-130 ProClass Redutor
------------------	---------------	---



Viscosidade de aplicação a 20°C	DIN 4:	20-22 s	Tempo de vida a 20 °C	4 h
--	--------	---------	------------------------------	-----

Aplicação:



**Pistola compatível de
alimentação por gravidade**



Pistola HVLP

Pressão de pulverização	bar	2	
No bico	bar		0,7
Tamanho do bico		1,3-1,4	1,3
Número de demãos			2
Espessura da película:	µm		50-60

Advertência de segurança:

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.

2004/42/IIIB(d)(420)419: O valor limite UE para este produto (categoria de produto: IIB.d) em forma pronta a usar é um máximo de 420 gramas de VOC por litro. O conteúdo VOC deste produto é 419 g/l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (www.glasurit.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.

P-C-40

Variante com P-A-912 Aditivo Flexível

A brand of BASF –
We create chemistry**Secagem a 20 °C** 16 h**Secagem a 60 °C** 45 min**Infravermelhos
(onda curta)** 8 min

Observação: Para a repintura automóvel, as instruções de reparação dos fabricantes de veículos, especialmente em relação à tecnologia de sensor instalada, devem ser sempre observadas em complemento das instruções de processamento fornecidas neste documento.

Advertência de segurança:

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.

2004/42/IIIB(d)(420)419: O valor limite UE para este produto (categoria de produto: IIB.d) em forma pronta a usar é um máximo de 420 gramas de VOC por litro. O conteúdo VOC deste produto é 419 g/l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (www.glasurit.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.