





P-C-92

Verniz mate

A brand of BASF –
We create chemistry**Aplicação:** Verniz ProClass especialmente para esmalte bicamada S-90.**Propriedades:** Verniz eficiente - mate.
Para reparações de acabamentos OEM mates.**Observações:** Misturar com P-C-94 Verniz mate sedoso para alcançar o nível de brilho desejado.

		2:1	
	Relação de mistura	100 % por vol.	P-C-92
	Endurecedor	50 % por vol.	P-H-490 ProClass Endurecedor para esmalte monocamada, mate
	Viscosidade de aplicação a 20°C	DIN 4: 18-22 s	
	Tempo de vida a 20 °C	2 h	

Aplicação: **Pistola compatível de alimentação por gravidade** **Pistola HVLV****Pressão de pulverização**

2 bar

No bico

0,7 bar

Tamanho do bico

1,3-1,4

1,3

Número de demãos

2

Evaporação a 20°CEvaporação até mate depois de cada demão e antes da secagem
Deixar evaporar durante 10 - 15 min. após a primeira demão e 15 - 20 min. após a segunda.
Não deixar evaporar durante mais de 25 minutos após cada demão.**Espessura da película:**

40-50 µm

Advertência de segurança:

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.

2004/42/IIIB(e)(840)629: O valor limite UE para este produto (categoria de produto: IIB.e) em forma pronta a usar é um máximo de 840 gramas de COV por litro. O conteúdo COV deste produto é 629 g/l.Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (www.glasurit.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.

P-C-92

Verniz mate

A brand of BASF –
We create chemistry**Secagem a 20 °C**

8 h

Secagem a 60 °C

30 min

**Infravermelhos
(onda curta)**

8 min

Observação: Para a repintura automóvel, as instruções de reparação dos fabricantes de veículos, especialmente em relação à tecnologia de sensor instalada, devem ser sempre observadas em complemento das instruções de processamento fornecidas neste documento.

Advertência de segurança:

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.

2004/42/IIIB(e)(840)629: O valor limite UE para este produto (categoria de produto: IIB.e) em forma pronta a usar é um máximo de 840 gramas de COV por litro. O conteúdo COV deste produto é 629 g/l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (www.glasurit.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.