

# P-C-94

Verniz mate sedosa

A brand of BASF –  
We create chemistry

<b>Aplicação:</b>	Verniz ProClass especialmente para esmalte bicamada S-90.
<b>Propriedades:</b>	Verniz eficiente - mate sedoso. Para reparações de acabamentos OEM mates.
<b>Observações:</b>	Misturar com P-C-92 Verniz mate para alcançar o nível de brilho desejado.

		<b>2:1</b>	
	<b>Relação de mistura</b>	100 % por vol.	P-C-94
	<b>Endurecedor</b>	50 % por vol.	P-H-490 ProClass Endurecedor para esmalte monocamada, mate
	<b>Viscosidade de aplicação a 20°C</b>	DIN 4: 18-22 s	
	<b>Tempo de vida a 20 °C</b>	2 h	

<b>Aplicação:</b>	<b>Pistola compatível de alimentação por gravidade</b>	<b>Pistola HVLP</b>
<b>Pressão de pulverização</b>	2 bar	
<b>No bico</b>		0,7 bar
<b>Tamanho do bico</b>	1,3-1,4	1,3
<b>Número de demãos</b>	2	
<b>Evaporação a 20°C</b>	Evaporação até mate depois de cada demão e antes da secagem Deixar evaporar durante 10 - 15 min. após a primeira demão e 15 - 20 min. após a segunda. Não deixar evaporar durante mais de 25 minutos após cada demão.	
<b>Espessura da película:</b>	40-50 µm	

**Advertência de segurança:**

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas &lt; 0,1 µm.

**2004/42/IIIB(e)(840)629:** O valor limite UE para este produto (categoria de produto: IIB.e) em forma pronta a usar é um máximo de 840 gramas de COV por litro. O conteúdo COV deste produto é 629 g/l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web ([www.glasurit.com](http://www.glasurit.com)) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.

# P-C-94

Verniz mate sedosa

A brand of BASF –  
We create chemistry**Secagem a 20 °C** 8 h**Secagem a 60 °C** 30 min**Infravermelhos  
(onda curta)** 8 min

Observação: Para a repintura automóvel, as instruções de reparação dos fabricantes de veículos, especialmente em relação à tecnologia de sensor instalada, devem ser sempre observadas em complemento das instruções de processamento fornecidas neste documento.

**Advertência de segurança:**

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.

**2004/42/IIIB(e)(840)629:** O valor limite UE para este produto (categoria de produto: IIB.e) em forma pronta a usar é um máximo de 840 gramas de COV por litro. O conteúdo COV deste produto é 629 g/l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web ([www.glasurit.com](http://www.glasurit.com)) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.