

# P-U-10S

Primário para plástico

A brand of BASF –  
We create chemistry**Aplicação:**

ProClass - soluções de base.

**Propriedades:**

Primário para plástico eficiente - lata em spray.

**Observações:**

O material está pronto para uso.

**O produto é adequado em**

Pur-RIM / PP-EPDM / ABS / GRP-SMC / PC-PBTP / PA / PPO / PVC rígido

**Instruções de utilização**

Não use latas de aerossol deformadas. Enquanto agita a lata, não bata em objetos sólidos. Durante a agitação, as bolas de mistura são liberadas. Evite choques, fricção e impacto.



Agite vigorosamente por 2 min. antes de cada uso.



Número de demãos: 1 - 2  
Espessura da película: 5-10 µm  
Evaporação a 20 ° C: aprox. 15 min.

**Observações**

Aplique o aparelho ProClass 2K PU P-U-53 / -59 ou P-U-63 / -69 húmido sobre húmido. Aplique o P-U-10S novamente quando o tempo de evaporação exceder 30 min. a 20 ° C.

Observação: Para a repintura automóvel, as instruções de reparação dos fabricantes de veículos, especialmente em relação à tecnologia de sensor instalada, devem ser sempre observadas em complemento das instruções de processamento fornecidas neste documento.

**Advertência de segurança:**

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.

**2004/42/IIIB(e)(840)688:** O valor limite UE para este produto (categoria de produto: IIB.d) em forma pronta a usar é um máximo de 840 gramas de VOC por litro. O conteúdo VOC deste produto é 688 g/l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web ([www.glasurit.com](http://www.glasurit.com)) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.