

P-U-14

Primário para lavagem

A brand of BASF –
We create chemistry**Aplicação:**

ProClass - soluções de base.

Propriedades:

Primário eficiente - proteção contra corrosão para superfícies de metal descobertas.

Observações:

Limpe a superfície com P-P-11 antes de aplicar o P-U-14.

Instruções de utilização**O produto é adequado em**

- Chapa de aço
- Chapa de aço galvanizada
- Alumínio

**Relação de mistura**

1:1 + 30%

100 % por vol.

P-U-14

**Endurecedor**

100 % por vol.

P-H-120

**Diluyente**

30 % por vol.

P-R-110, -R-120, -R-130

**Viscosidade de aplicação a 20 °C**

DIN 4: 14-16 s

Tempo de vida a 20 °C 48 h**Advertência de segurança:**

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.



2004/42/IIIB(c III)(780)760: O valor limite UE para este produto (categoria de produto: IIB.c III) em forma pronta a usar é um máximo de 780 gramas de VOC por litro. O conteúdo VOC deste produto é 760 g/l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (www.glasurit.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.

P-U-14

Primário para lavagem

A brand of BASF –
We create chemistry

Aplicação:	 Pistola compatível de alimentação por gravidade	 Pistola HVLP
Pressão de pulverização	2 bar	
No bico		0,7 bar
Tamanho do bico	1,3-1,6	1,3-1,7
Número de demãos		1 - 2
Evaporação a 20°C		10 min
Espessura da película:		10-15 µm

Observações

Não repintável com betume de poliéster ou produtos à base de água!

Observação: Para a repintura automóvel, as instruções de reparação dos fabricantes de veículos, especialmente em relação à tecnologia de sensor instalada, devem ser sempre observadas em complemento das instruções de processamento fornecidas neste documento.

Advertência de segurança:

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.

2004/42/IIIB(c III)(780)760: O valor limite UE para este produto (categoria de produto: IIB.c III) em forma pronta a usar é um máximo de 780 gramas de VOC por litro. O conteúdo VOC deste produto é 760 g/l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (www.glasurit.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.