

P-T-20





Variant med P-A-920 Speed Additiv





A brand of BASF –
We create chemistry

Produkt: P-T-20 ProClass 22 Linjen mixtillsats med P-A-920 speed additiv.

Egenskaper: Reduktion av torktiden.

		2:1+10 %			
	Blandningsförhållande	100 % vol.	P-T-20 (enligt recept)		
	Härdare	50 % vol.	P-H-410, -H-430 ProClass Topplack härdare		
	Förtunning	10 % vol.	P-A-920 ProClass speed additiv		
	Sprutviskositet vid 20°C	DIN 4:	20-24 s	Brukstid vid 20°C	30 min

Produkt:		 Konventionell pistol	 HVLP pistol
Spruttryck	bar	2	
vid munstycket	bar		0,7
Munstycke		1,3-1,4	1,3
Avluftning vid 20°C	min	ca. 5 minuter efter varje sprutvarv	
Skiktjocklek:	µm	50-70	
Lackeringsinstruktioner	Alternativ: 1 ½ sprutvarv (ingen avluftning mellan varven).		

Säkerhetsanvisning:

Ta hänsyn till Varuinformationsblad.

Det kan icke uteslutas att denna produkt innehåller partiklar < 0.1 µm.

2004/42/II(B)(420)419: EU gränsen för denna produkt (product category: IIB.d) sprutfärdig, är max 420 g/lit VOC. VOC innehållet i denna produkt är 419 g/lit.

Data som innefattar denna publikation är baserad på vår nuvarande kunskap och erfarenhet. Med åtanke på alla de faktorer som kan påverka processen och applikationen av våra produkter, befriar inte dessa data de som utför processen från att utföra egna utredningar och test, inte heller antyder den här data någon garanti av vissa egenskaper, inte heller produkternas lämplighet för ett speciellt ändamål. Oavsett vilken beskrivning, ritning, fotografi, data, proportioner, vikt etc. som är angivet häri, är den endast generell. Den kan variera utan information och konstituerar inte den överenskomna avtalsenliga kvaliteten av produkterna (produkt specifikation). Den senaste versionen ersätter alla tidigare versioner. Du kan erhålla den senaste versionen från vårans hemsida på www.glasurit.com eller direkt från våra säljkonsejnter. Ansvaret ligger hos mottagaren av våra produkter att tillförsäkra att patentskyddade rättigheter och existerande lagar och lagstiftning är efterföljda.

P-T-20

Variant med P-A-920 Speed Additiv



A brand of BASF –
We create chemistry



Torkning vid 20 °C 4 tim.



Torkning vid 60 °C 20 min



Infraröd (kortvåg) 6 min

Säkerhetsanvisning:

Ta hänsyn till Varuinformationsblad.

Det kan icke uteslutas att denna produkt innehåller partiklar < 0.1 µm.

2004/42/II B(d)(420)419: EU gränsen för denna produkt (product category: IIB.d) sprutfärdig, är max 420 g/lit VOC. VOC innehållet i denna produkt är 419 g/lit.

Data som innefattar denna publikation är baserad på vår nuvarande kunskap och erfarenhet. Med åtanke på alla de faktorer som kan påverka processen och applikationen av våra produkter, befriar inte dessa data de som utför processen från att utföra egna utredningar och test, inte heller antyder den här data någon garanti av vissa egenskaper, inte heller produkternas lämplighet för ett speciellt ändamål. Oavsett vilken beskrivning, ritning, fotografi, data, proportioner, vikt etc. som är angivet häri, är den endast generell. Den kan variera utan information och konstituerar inte den överenskomna avtalsenliga kvaliteten av produkterna (produkt specifikation). Den senaste versionen ersätter alla tidigare versioner. Du kan erhålla den senaste versionen från vårans hemsida på www.glasurit.com eller direkt från våra säljkonsejnter. Ansaret ligger hos mottagaren av våra produkter att tillförsäkra att patentskyddade rättigheter och existerande lagar och lagstiftning är efterföljda.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

02/2022