

P-U-77

Variant som grundfyller under P-B-67 Sprutspackel



A brand of BASF –
We create chemistry

| | |
|---------------------|---|
| Produkt: | ProClass - grundfärg |
| Egenskaper: | DTM grundfyller, grå. |
| Information: | Rengör ytan med P-P-26 innan applicering av P-U-77. |

Hantering

Produkten är lämplig för

- Stål
- OEM delar med e-coat
- Gammal lack

Använd Wipes och Primer P-U-77 på

- Galvaniserat stål
- Aluminium



4:1:1



Blandningsförhållande 100 % vol. P-U-77



Härdare 25 % vol. P-H-131



Förtunning 25 % vol. P-R-110, -R-120, -R-130



Sprutviskositet vid 20°C DIN 4: 18-20 s **Brukstid vid 20°C** 90 min

Säkerhetsanvisning:

Ta hänsyn till Varuinformationsblad.

Det kan icke uteslutas att denna produkt innehåller partiklar < 0.1 µm.

2004/42/IIIB(c I)(540)539: EU gränsen för denna produkt (product category: IIB.c I) sprutfärdig är max 540 g/lit VOC. VOC innehållet i denna produkt är 539 g/lit.

Data som innefattar denna publikation är baserad på vår nuvarande kunskap och erfarenhet. Med åtanke på alla de faktorer som kan påverka processen och applikationen av våra produkter, befriar inte dessa data de som utför processen från att utföra egna utredningar och test, inte heller antyder den här data någon garanti av vissa egenskaper, inte heller produkternas lämplighet för ett speciellt ändamål. Oavsett vilken beskrivning, ritning, fotografi, data, proportioner, vikt etc. som är angivet häri, är den endast generell. Den kan variera utan information och konstituerar inte den överenskomna avtalsenliga kvaliteten av produkterna (produkt specifikation). Den senaste versionen ersätter alla tidigare versioner. Du kan erhålla den senaste versionen från vårans hemsida på www.glasurit.com eller direkt från våra säljkonsulenter. Ansvaret ligger hos mottagaren av våra produkter att tillförsäkra att patentskyddade rättigheter och existerande lagar och lagstiftning är efterföljda.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany



05/2022

P-U-77

Variant som grundfyller under P-B-67 Sprutspackel



A brand of BASF –
We create chemistry

| Produkt: |  Konventionell pistol |  HVLP pistol |
|----------------|--|---|
| Spruttryck | bar | 2 |
| vid munstycket | bar | 0,7 |
| Munstycke | 1,6-1,8 | 1,7-1,9 |
| Sprutvarv | | 2 |
| Skiktjocklek: | µm | 40-50 |



Torkning vid 60 °C 60 min



Infraröd (kortvåg) 15 min
(4min 15°C/min upp till max. 60°C därefter 11min 20°C/min upp till max. 80°C)



Slipning: Slipmaskin P400

Vänligen notera: Vid en lackreparation måste biltillverkarnas reparationsanvisningar beaktas i tillägg till de processinstruktioner som ges i detta dokument, speciellt när det gäller installerade sensorer.

Säkerhetsanvisning:

Ta hänsyn till Varuinformationsblad.

Det kan icke uteslutas att denna produkt innehåller partiklar < 0.1 µm.

2004/42/II B(c I)(540)539: EU gränsen för denna produkt (product category: IIB.c I) sprutfärdig är max 540 g/lit VOC. VOC innehållet i denna produkt är 539 g/lit.

Data som innefattar denna publikation är baserad på vår nuvarande kunskap och erfarenhet. Med åtanke på alla de faktorer som kan påverka processen och applikationen av våra produkter, befriar inte dessa data de som utför processen från att utföra egna utredningar och test, inte heller antyder den här data någon garanti av vissa egenskaper, inte heller produkternas lämplighet för ett speciellt ändamål. Oavsett vilken beskrivning, ritning, fotografi, data, proportioner, vikt etc. som är angivet häri, är den endast generell. Den kan variera utan information och konstituerar inte den överenskomna avtalsenliga kvaliteten av produkterna (produkt specifikation). Den senaste versionen ersätter alla tidigare versioner. Du kan erhålla den senaste versionen från vårans hemsida på www.glasurit.com eller direkt från våra säljkonsulenter. Ansvaret ligger hos mottagaren av våra produkter att tillförsäkra att patentskyddade rättigheter och existerande lagar och lagstiftning är efterföljda.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

05/2022