



P-C-15

Vernik, hava kurumalı

- Uygulama:** Özellikle 90 seri bazkatlar için ProClass - Vernik
- Özellikler:** Yüksek verimli vernik - hava kurumalı. Geniş uygulama yelpazesi.
- Açıklamalar:** P-C-15 vernik ile en iyi sonuçlar, %20-80 nem ve 15-35°C sıcaklık aralığında elde edilecektir. P-C-15 verniğin kullanıldığı 90-M 50 ve 3 aşamalı uygulamaların tüm aşamasında, gri tonlardaki bazkatlar da dahil olmak üzere tüm bazkatlara 93-IC 330 bazkat katkısından 5% eklenmelidir. 93-IC 330, 80-M baz konsantreleri içeren karışım formüllerinde kullanım için uygun değildir. P-C-15 ile vernik kaplama yapılmadan önce bazkat iyice kurutulmalıdır.

Handling

Bazkat hazırlama:



- 1. adım: Renk formülünü tartın sonrasında iyice karıştırın.
- 2. adım: Bazkat için 93-IC 330 Katkı Maddesinden %5 ekleyin ve ardından hemen karıştırın. (Pot life maks. 30 dak.)
- 3. adım: 93-E 3 Ayarlama bazını (veya 93-E 3 yavaş varyantını) kullanarak normal şekilde seyreltin ve hemen karıştırın.



Bazkat uygulama:

- Standart 90 seri uygulamasına göre uygulama yapınız.

1:1+20 %

Vernik hazırlama



Karışım oranı

100 % hacmen

P-C-15
Vernik, hava kurumalı



Sertleştirici

100 % hacmen

P-H-425
ProClass Sertleştirici



Tiner

20 % hacmen

P-R-125
ProClass İnceltici



uygulamaya hazır karışım viskozitesi, 20°C

DIN 4:

12-15 s

Potlife 20°C

25 dk.

Güvenlik uyarısı:

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır. Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

2004/42/İİB(d)(420)419: AB limit VOC değeri (ürün kategorisi: İİB.d) bu ürünün kullanıma hazır şekli için maksimum 420 g/litredir. Bu ürünün VOC içeriği 419 g/litredir.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerle yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; www.glasurit.com veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.



P-C-15

Vernik, hava kurumalı

Uygulama:



Konvansiyonel tabanca



HVLP tabanca

Uygulama basıncı	bar	2	
Meme basıncı	bar		0,7
Meme çapı		1,2-1,4	1,3
Uygulama katları			½ + 1
Film kalınlığı:	µm		40-50
Boyama talimatları		Katlar arasında flash off gerektirmez.	



Kuruma 20 °C

Toz tutmama süresi: yaklaşık 10 dakika*
Montaja hazır olma süresi: yaklaşık 25 dakika*
Kuruma süresi: yaklaşık 60 dakika*

* (neme bağlı olarak 20°C'de 55% RH)

Kuruma 40 °C

25-30 dk.

Güvenlik uyarısı:

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır. Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

2004/42/IIIB(d)(420)419: AB limit VOC değeri (ürün kategorisi: IIB.d) bu ürünün kullanıma hazır sekli için maksimum 420 g/litredir. Bu ürünün VOC içeriği 419 g/litredir.

Bu yayımın içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerle yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son verisyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; www.glasurit.com veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.