



# P-C-92

Vernik, mat

<b>Uygulama:</b>	Özellikle 90 Seri bazkat için ProClass - Vernik
<b>Özellikler:</b>	Etkili vernik - mat. Mat OEM onarımlarının bitişleri için.
<b>Açıklamalar:</b>	İpeksi matlıkta istenilen parlaklık seviyesini elde etmek için de P-C-94 ile karıştırınız. P-C-92 karıştırma raflarında kullanılmamalıdır.

	<b>2:1</b>		
	<b>Karışım oranı</b>	100 % hacmen	P-C-92
	<b>Sertleştirici</b>	50 % hacmen	P-H-490 ProClass Son Kat Sertleştirici, mat
	<b>uygulamaya hazır karışım viskozitesi, 20°C</b>	DIN 4:	18-22 s
	<b>Potlife 20°C</b>	2 saat	

<b>Uygulama:</b>	<b>Konvansiyonel tabanca</b>	<b>HVLP tabanca</b>
<b>Uygulama basıncı</b>	2 bar	
<b>Meme basıncı</b>	0,7 bar	
<b>Meme çapı</b>	1,3-1,4	1,3
<b>Uygulama katları</b>	2	
<b>Flash-off 20°C</b>	Fırına vermeden önce ve her bir kat matlaşana kadar flash-off uygulayınız. İlk kat uygulamadan sonra 10-15 dakika, ikinci kat uygulamadan sonra 15-20 dakika flash-off veriniz. Her bir kattan sonra 25 dakikadan fazla flash-off uygulamayınız.	
<b>Film kalınlığı:</b>	40-50 µm	

## Güvenlik uyarısı:

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

**2004/42/İİB(e)(840)629:** AB limit VOC değeri (ürün kategorisi: İİB.e) bu ürünün kullanıma hazır şekli için maksimum 840 g/litredir. Bu ürünün VOC içeriği 629 g/litredir.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerle yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

# P-C-92

Vernik, mat



A brand of BASF –  
We create chemistry



**Kuruma 20 °C** 8 saat

**Kuruma 60 °C** 30 dk.



**Infrared (kısa dalga)** 8 dk.

Lütfen göz önünde bulundurunuz: Otomotiv yenileme boya için bu belgede verilen uygulama talimatlarına ek olarak araç üreticilerinin, özellikle kurulu sensör teknolojisiyle ilgili onarım talimatlarına her zaman uyulmalıdır.

## Güvenlik uyarısı:

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

**2004/42/IIIB(e)(840)629:** AB limit VOC değeri (ürün kategorisi: IIB.e) bu ürünün kullanıma hazır şekli için maksimum 840 g/litredir. Bu ürünün VOC içeriği 629 g/litredir.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerimize yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

12/2023