



P-C-94

Vernik, İpeksi matlık

Uygulama:	Özellikle 90 Seri bazkat için ProClass - Vernik
Özellikler:	Etkili vernik - ipeksi matlık Mat OEM onarımlarının bitişi için.
Açıklamalar:	İstenilen parlaklık seviyesinin elde edilmesi için P-C-92 mat vernik ile karıştırınız. P-C-94 karıştırma raflarında kullanılmamalıdır.

	2:1				
	Karışım oranı	100 % hacmen	P-C-94		
	Sertleştirici	50 % hacmen	P-H-490 ProClass Son Kat Sertleştirici, mat		
	uygulamaya hazır karışım viskozitesi, 20°C	DIN 4:	18-22 s	Potlife 20°C	2 saat

Uygulama:	Konvansiyonel tabanca	HVLP tabanca
Uygulama basıncı	bar	2
Meme basıncı	bar	0,7
Meme çapı		1,3-1,4
Uygulama katları		2
Flash-off 20°C	dk.	Fırına vermeden önce ve her bir kat matlaşana kadar flash-off uygulayınız. İlk kat uygulamadan sonra 10-15 dakika, ikinci kat uygulamadan sonra 15-20 dakika flash-off veriniz. Her bir kattan sonra 25 dakikadan fazla flash-off uygulamayınız.
Film kalınlığı:	µm	40-50

Güvenlik uyarısı:

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

2004/42/İİB(e)(840)700: AB limit VOC değeri (ürün kategorisi: İİB.e) bu ürünün kullanıma hazır şekli için maksimum 840 g/litredir. Bu ürünün VOC içeriği 700 g/litredir.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerle yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; www.glasurit.com veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

P-C-94

Vernik, İpeksi matlık



A brand of BASF –
We create chemistry



Kuruma 20 °C 8 saat

Kuruma 60 °C 30 dk.



Infrared (kısa dalga) 8 dk.

Güvenlik uyarısı:

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

2004/42/IIIB(e)(840)700: AB limit VOC değeri (ürün kategorisi: IIB.e) bu ürünün kullanıma hazır şekli için maksimum 840 g/litredir. Bu ürünün VOC içeriği 700 g/litredir.

Bu yayımın içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlecilere yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; www.glasurit.com veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

05/2022