



P-U-73

Yüksek Yapılı Dolgu Astarı Varyantı

Uygulama:	ProClass - astar çözümleri.
Özellikler:	DTM dolgu astarı, beyaz. Yeni kaplamalı parçalarda zımparalama gerektirmez.
Açıklamalar:	Farklı gri tonları elde edebilmek için P-U-79 ile karıştırılabilir. Ürünü uygulamadan önce yüzeyi P-P-26 ile temizleyiniz.

Saklama

Aşağıdaki yüzeyler için uygundur.



- Çelik sac
- Galvanizli çelik sac
- Aüminyum
- OEM paçalar
- Eski boyalı yüzeyler

5:1:1



Karışım oranı 100 % hacmen P-U-73



Sertleştirici 20 % hacmen P-H-131



Tiner 20 % hacmen P-R-110, -R-120, -R-130



uygulamaya hazır karışım viskozitesi, 20°C DIN 4: 18-20 s

Potlife 20°C 90 dk.

Güvenlik uyarısı:

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

2004/42/IIIB(c I)(540)539: AB limit VOC değeri (ürün kategorisi: IIB.c I) bu ürünün kullanıma hazır şekli için maksimum 540 g/litredir. Bu ürünün VOC içeriği 539 g/litredir.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerle yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son verisyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; www.glasurit.com veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.



P-U-73

Yüksek Yapılı Dolgu Astarı Varyantı

Uygulama:

**Konvansiyonel tabanca****HVLP tabanca**

Uygulama basıncı

2 bar

Meme basıncı

0,7 bar

Meme çapı

1,6-1,8

1,7-1,9

Uygulama katları

 $\frac{1}{2} + 2$

Flash-off 20°C

Mat olana kadar katlar arası kurutma, son kurutmadan önce katlar arası kurutma yok

Film kalınlığı:

80-120 µm

**Kuruma 20 °C**

16 saat

Kuruma 60 °C

45 dk.

**Infrared (kısa dalga)**

15 dk.

**Zımpara: dairesel zımpara makinesi**

P400-P500

Lütfen göz önünde bulundurunuz: Otomotiv yenileme boya için bu belgede verilen uygulama talimatlarına ek olarak araç üreticilerinin, özellikle kurulu sensör teknolojisiyle ilgili onarım talimatlarına her zaman uyulmalıdır.

Güvenlik uyarısı:

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

2004/42/IIIB(c I)(540)539: AB limit VOC değeri (ürün kategorisi: IIB.c I) bu ürünün kullanıma hazır şekli için maksimum 540 g/litredir. Bu ürünün VOC içeriği 539 g/litredir.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerle yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; www.glasurit.com veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

10/2024