Glasurit® RATIO HS

Egenskaber: Opløsningsmiddelbaseret High-Solid reparationsproces til en hurtig, økonomisk og højkvalitativ finish med Serie 22-VOC

Rengøring	**541-5 Glasurit® Silikonefjerner**	1 x	tørres tørt	**Slibning af skadet område**	P16-P150	**541-5 Glasurit® Silikonefjerner**	1 x	tørres tørt		
Spartel (grov + fin)	**839-20 / 20K Glasurit® Ratio-Spartel, hvid**	**948-36 Glasurit® Hærderpaste, rød**	+ 2-3%	20-30 min. ved 20°C	4 min.	P80/ P150 grov slibning	**581-90 Glasurit® kontrolfarve sort**	P240/ P320 fin slibning	700-1 1x	tørres tørt
Grunder	**283-150 Glasurit® PKW-Grundfylder, lysbeige**	**352-230 Glasurit® Tilsætning, kort**	1:1 målepind	HVLP 1.3-1.7 mm 2.0-3.0 bar	1 tyndt 10 - 15 µm	10 min. ved 20°C				
Grundfylder	**285-505, -555, -655 Glasurit® HS-Grundfylder**	**929-55, -56 Glasurit® HS-Fylderhærder**	**352- Glasurit® Fortynder**	4:1:1 målepind	HVLP 1.7-1.9 mm 2.0-3.0 bar	2 50-70 µm	20 min. ved 60°C	P400 - P500	700-1 1x	tørres tørt
Eller alternativt:	Glasurit® Grundfylder 285-700 /-730 /-790									
Toplak	**Glasurit® Serie 22 HS-2K-Dæklak VOC**	**929- Glasurit® Hærder VOC**	**352- Glasurit® Fortynder**	2:1 + 10 % målepind	HVLP 1.3 mm 2.0-3.0 bar	2 50-70 µm	30 min. ved 60°C			
eller										
Toplak	**Glasurit® Serie 22 HS-2K-Dæklak VOC MC600**	**929-61, -63, -64 Glasurit® Hærder VOC**	**352-10, -30, -40 Glasurit® Fortynder**	3:1:1 målepind	HVLP 1.3 mm 2.0-3.0 bar	2 50-70 µm	30 min. ved 60°C			

Sikkerhedshenvisning:
Produkterne er kun beregnet til professionel brug.
Det kan ikke udelukkes at dette produkt indeholder partikler < 0.1 µm.

Angivelser i denne publikation er baseret på nuværende viden og erfaring. Den enkelte bruger af produktet kan påvirke resultatet af dets brug, og fritstilles derfor ikke for ansvar til at gøre egne test og undersøgelser, ej heller giver fremførte data garanti for særlige produktegenskaber eller -egnethed. Al information i form af beskrivelser, data, diagrammer, størrelsforhold mv. fremført heri har generel oplysning til formål; den kan ændres uden advarsel og angår ikke den kontraktligt tilkendegivne kvalitet af produktet (Produktspecifikation). Den nyeste version erstatter alle tidligere versioner. Du kan fremskaffe den nyeste version på vor hjemmeside http://techinfo.glasurit.com eller direkte fra din salgskonsulent. Enhver overholdelse af ophavsrettighed og gældende lovgivning relateret til produktet er modtagers ansvar at overholde.