22-1250M

HS 2K Toplak Variant med 929-31, -33, -34

A brand of BASF –
We create chemistry

Påføring:	Mat direkte glans HS solid-farve toplak
Egenskaber:	Højt opløsningsmiddel indhold; effektiv; fremragende vejrbestandighed, modstandsdygtig mod gulning, hårdhed; god hærdning; god bygger.
Bemærkninger:	• Brug hærdere og fortyndere afhængig af temperatur og objekt størrelse • Også til brug på plastik, uden behov for tilsætning af Glasurit 522-111 Softface Additive. • Bland ikke med 522-M 0 og 522-MC 35 blandelak eller 22 VOC MC600.

		2:1+10 %			
	Blandingsforhold	100 vol.%		22-1250M	
	Hærdere	50 vol.%		929-31, -33, -34	
	Fortyndere	10 vol.%		352-91, -50, -216	
	Sprøjteviskositet ved 20°C	DIN 4:	20-24 s	**Brugstid ved 20°C**	1 t

Påføring:		**Højtrykspistol**	**HVLP overliggende**
Sprøjtetryk	**bar**	2	2-3
ved mundstykket	**bar**		0,7
Dyse størrelse		1,3-1,4	1,3
Sprøjtegange		2	
Udluftning ved 20°C	**min**	Udluft indtil mat efter hvert sprøjtelag og før ovntørring.	
Lagtykkelse:	**µm**	50-70	

Sikkerhedshenvisning:
Produkterne er kun beregnet til professionel brug.
Det kan ikke udelukkes at dette produkt indeholder partikler < 0.1 µm.
2004/42/IIB(e)(840)839: EU grænsen for dette produkt (produktkategori: IIB.e) i sin-klar-til-brug form, er maks 840 g/liter VOC. VOC indholdet i dette produkt er 839 g/liter.

Angivelser i denne publikation er baseret på nuværende viden og erfaring. Den enkelte bruger af produktet kan påvirke resultatet af dets brug, og fritstilles derfor ikke for ansvar til at gøre egne test og undersøgelser, ej heller giver fremførte data garanti for særlige produktegenskaber eller -egnethed. Al information i form af beskrivelser, data, diagrammer, størrelsforhold mv. fremført heri har generel oplysning til formål; den kan ændres uden advarsel og angår ikke den kontraktligt tilkendegivne kvalitet af produktet (Produktspecifikation). Den nyeste version erstatter alle tidligere versioner. Du kan fremskaffe den nyeste version på vor hjemmeside www.glasurit.com eller direkte fra din salgskonsulent. Enhver overholdelse af ophavsrettighed og gældende lovgivning relateret til produktet er modtagers ansvar at overholde.
BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany 02/2022

22-1250M

HS 2K Toplak Variant med 929-31, -33, -34

A brand of BASF –
We create chemistry

Tørring ved 20 °C	8 t
Tørring ved 60 °C	30 min

Sikkerhedshenvisning:
Produkterne er kun beregnet til professionel brug.
Det kan ikke udelukkes at dette produkt indeholder partikler < 0.1 µm.
2004/42/IIB(e)(840)839: EU grænsen for dette produkt (produktkategori: IIB.e) i sin-klar-til-brug form, er maks 840 g/liter VOC. VOC indholdet i dette produkt er 839 g/liter.

Angivelser i denne publikation er baseret på nuværende viden og erfaring. Den enkelte bruger af produktet kan påvirke resultatet af dets brug, og fritstilles derfor ikke for ansvar til at gøre egne test og undersøgelser, ej heller giver fremførte data garanti for særlige produktegenskaber eller -egnethed. Al information i form af beskrivelser, data, diagrammer, størrelsforhold mv. fremført heri har generel oplysning til formål; den kan ændres uden advarsel og angår ikke den kontraktligt tilkendegivne kvalitet af produktet (Produktspecifikation). Den nyeste version erstatter alle tidligere versioner. Du kan fremskaffe den nyeste version på vor hjemmeside www.glasurit.com eller direkte fra din salgskonsulent. Enhver overholdelse af ophavsrettighed og gældende lovgivning relateret til produktet er modtagers ansvar at overholde.
BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany 02/2022