Glasurit® Serie 22 HS 2K Toplak, mat, Glasurit® Serie 22 HS 2K Toplak 22-1250-M

G / T

Påføring: Mat direkte glans HS solid-farve toplak

Egenskaber: Højt opløsningsmiddel indhold; effektiv; fremragende vejrbestandighed, modstandsdygtig mod gulning, hårdhed; god hærdning; god bygger.

Bemærkninger:

- Brug hærdere og fortyndere afhængig af temperatur og objekt størrelse
- Også til brug på plastik, uden behov for tilsætning af Glasurit 522-111 Softface Additive.
- **Bland ikke med 522-M 0 og 522-MC 35 blandelak eller 22 VOC MC600.**
- Forbered kun den mængde af lak som vil blive brugt samme dag, da glansniveauet kan ændres under lagring!
  Rør strak efter tilsætning af 522-322 HS Materings pasta!

Sikkerhedshenvisning:
Produkterne er kun beregnet til professionel brug.
Det kan ikke udelukkes at dette produkt indeholder partikler < 0.1 µm.
2004/42/IIB(e)(840)839: EU grænsen for dette produkt (produktkategori: IIB.e) i sin-klar-til-brug form, er maks 840 g/liter VOC. VOC indholdet i dette produkt er 839 g/liter.

Angivelser i denne publikation er baseret på nuværende viden og erfaring. Den enkelte bruger af produktet kan påvirke resultatet af dets brug, og fritstilles derfor ikke for ansvar til at gøre egne test og undersøgelser, ej heller giver fremførte data garanti for særlige produktegenskaber eller -egnethed. Al information i form af beskrivelser, data, diagrammer, størrelsforhold mv. fremført heri har generel oplysning til formål; den kan ændres uden advarsel og angår ikke den kontraktligt tilkendegivne kvalitet af produktet (Produktspecifikation). Den nyeste version erstatter alle tidligere versioner. Du kan fremskaffe den nyeste version på vor hjemmeside http://techinfo.glasurit.com eller direkte fra din salgskonsulent. Enhver overholdelse af ophavsrettighed og gældende lovgivning relateret til produktet er modtagers ansvar at overholde.

Glasurit® Serie 22 HS 2K Toplak, mat, Glasurit® Serie 22 HS 2K Toplak 22-1250-M

G / T

	Påføring	Glasurit 22 Line HS 2K Toplak / 22-1250-M rally sort mat			
	1. trin: Blandingsforhold	Eksempel: sort **mat** 100 % efter vægt 22-1250-M **silke-mat** 100 % efter vægt 22-M 26 sort 100 % efter vægt 522-322 **satin-glans** 100 % efter vægt 22-M 26 sort 70 % efter vægt 522-322 **delvis-klar** 100 % efter vægt 22-M 26 sort 40 % efter vægt 522-322		Eksempel: hvid **mat** 100 % efter vægt 22-M 60 hvid 70 % efter vægt 522-322 **silke-mat** 100 % efter vægt 22-M 60 hvid 40 % efter vægt 522-322 **satin-glans** 100 % efter vægt 22-M 60 hvid 30 % efter vægt 522-322 **delvis-klar** 100 % efter vægt 22-M 60 hvid 20 % efter vægt 522-322	
	2. trin: Blandingsforhold	2 : 1 + 10% 100 % efter vol.	Brug målepind Blanding af serie 22 + 522-322 eller 22-1250-M (Færdig farve)	3 : 1 : 1 100 % efter vol.	Brug målepind Blanding af serie 22 + 522-322 eller 22-1250-M (Færdig farve)
	Hærdere	50 % efter vol.	929-93 / -91 / -94 Glasurit HS Toplak Hærdere 929-33 / -31 / -34 Glasurit VOC Hærdere	33 % efter vol.	929-61, -63, -64 Glasurit VOC Hærdere
	Fortyndere	10 % efter vol.	352-91 / -50 / -216 352-30 / -10 / -40	33 % efter vol.	352-10, -30, -40
	Sprøjteviskositet DIN 4 ved 20°C	ca. 20 – 24 s		**Brugstid 20°C**	1 - 2 h
	Overliggende kop **Sprøjtetryk**	HVLP sprøjtepistol: 1.3 mm 2.0 – 3.0 bar / 0.7 bar ved mundstykket		Højtryks-sprøjtepistol: 1.3 – 1.4 mm 2.0 bar	
	Sprøjtegange	2		**Lagtykkelse**	50 – 70 µm
	Udluftning ved 20°C	Udluft indtil mat efter hvert sprøjtelag og før ovntørring.			
	Tørring ved 20°C **Tørring ved 60°C**	8 t 30 min.			

Sikkerhedshenvisning:
Produkterne er kun beregnet til professionel brug.
Det kan ikke udelukkes at dette produkt indeholder partikler < 0.1 µm.
2004/42/IIB(e)(840)839: EU grænsen for dette produkt (produktkategori: IIB.e) i sin-klar-til-brug form, er maks 840 g/liter VOC. VOC indholdet i dette produkt er 839 g/liter.

Angivelser i denne publikation er baseret på nuværende viden og erfaring. Den enkelte bruger af produktet kan påvirke resultatet af dets brug, og fritstilles derfor ikke for ansvar til at gøre egne test og undersøgelser, ej heller giver fremførte data garanti for særlige produktegenskaber eller -egnethed. Al information i form af beskrivelser, data, diagrammer, størrelsforhold mv. fremført heri har generel oplysning til formål; den kan ændres uden advarsel og angår ikke den kontraktligt tilkendegivne kvalitet af produktet (Produktspecifikation). Den nyeste version erstatter alle tidligere versioner. Du kan fremskaffe den nyeste version på vor hjemmeside http://techinfo.glasurit.com eller direkte fra din salgskonsulent. Enhver overholdelse af ophavsrettighed og gældende lovgivning relateret til produktet er modtagers ansvar at overholde.