Teknisk information

55-9190

01/2015

Glasurit® Samtsilber II

Egenskaber: Basefarve der indeholder ultrafine aluminiumspartikler der giver en kromlignende skinnende finish. En ensartet, sort bund er nødvendigt for at opnå den ønskede effekt.

Bund:

- Vel gennemhærdet gammel lak
- Glasurit® 285- HS Grundfylder
- Glasurit® 285-, 801- Grundfylder
- Glasurit® 285- HS Grundfylder / Fylder

Rengøring	**541-5 Glasurit® Silikonefjerner**	1 x	tørres tørt	P400 - P500	P 800	**541-5 Glasurit® Silikonefjerner**	1 x	tørres tørt	

Grundfarve serie 22-toplak (sort)	**Glasurit® Serie 22 HS-2K-Dæklak**	**929- Glasurit® HS Dæklak Hærder**	**352- Glasurit® Fortynder**	2:1 + 10 % målepind	HVLP 1.3 mm 2.0-3.0 bar	2	30 min. ved 60°C	7-10 min.	P3000 3M-Trizact

eller

Grundfarve: serie 55-Basefarve (mixrecept trin 1)	**Glasurit® Serie 55 baselak**	**352- Glasurit® Fortynder**	2:1 målepind	HVLP 1.3 mm 2.0-3.0 bar	2	ca. 10 min.

Basefarve	**Glasurit® Serie 55-9190 baselak (recept step2)**	**929- Glasurit® HS Dæklak Hærder**	100: 5	HVLP 1.3 mm 2.0-3.0 bar	3 - 4 tyndt	ca. 10 min.

eller

Glasurit® Serie 55-9190 baselak (recept step2)	**929- Glasurit® Hærder VOC**	100 : 4	HVLP 1.3 mm 2.0-3.0 bar	3 - 4 tyndt	ca. 10 min.

Sikkerhedshenvisning:
Produkterne er kun beregnet til professionel brug.
Det kan ikke udelukkes at dette produkt indeholder partikler < 0.1 µm.

Angivelser i denne publikation er baseret på nuværende viden og erfaring. Den enkelte bruger af produktet kan påvirke resultatet af dets brug, og fritstilles derfor ikke for ansvar til at gøre egne test og undersøgelser, ej heller giver fremførte data garanti for særlige produktegenskaber eller -egnethed. Al information i form af beskrivelser, data, diagrammer, størrelsforhold mv. fremført heri har generel oplysning til formål; den kan ændres uden advarsel og angår ikke den kontraktligt tilkendegivne kvalitet af produktet (Produktspecifikation). Den nyeste version erstatter alle tidligere versioner. Du kan fremskaffe den nyeste version på vor hjemmeside http://techinfo.glasurit.com eller direkte fra din salgskonsulent. Enhver overholdelse af ophavsrettighed og gældende lovgivning relateret til produktet er modtagers ansvar at overholde.

Teknisk information

55-9190

01/2015

Glasurit® Samtsilber II

Klarlak	**923-255 Glasurit® HS-Multi Klarlak**	**929- Glasurit® HS Dæklak Hærder**	**352- Glasurit® Fortynder**	2:1 + 10 % målepind	HVLP 1.3 mm 2.0-3.0 bar	2	30 min. ved 60°C	7-10 min.

Eller: Glasurit® 923-MS/HS eller VOC Klarlak

Sikkerhedshenvisning:
Produkterne er kun beregnet til professionel brug.
Det kan ikke udelukkes at dette produkt indeholder partikler < 0.1 µm.

Angivelser i denne publikation er baseret på nuværende viden og erfaring. Den enkelte bruger af produktet kan påvirke resultatet af dets brug, og fritstilles derfor ikke for ansvar til at gøre egne test og undersøgelser, ej heller giver fremførte data garanti for særlige produktegenskaber eller -egnethed. Al information i form af beskrivelser, data, diagrammer, størrelsforhold mv. fremført heri har generel oplysning til formål; den kan ændres uden advarsel og angår ikke den kontraktligt tilkendegivne kvalitet af produktet (Produktspecifikation). Den nyeste version erstatter alle tidligere versioner. Du kan fremskaffe den nyeste version på vor hjemmeside http://techinfo.glasurit.com eller direkte fra din salgskonsulent. Enhver overholdelse af ophavsrettighed og gældende lovgivning relateret til produktet er modtagers ansvar at overholde.