

Glasuret® PKW-Grundfylder, lysbeige



- Påføring:** Grunder
- Egenskaber:** Særdeles gode rustbeskyttende egenskaber
- Bemærkninger:**
- Til stål, aluminium og galvaniseret stål.
 - Må ikke overlakeres med polyester spartelfarve!
 - Må ikke bruges under 176-72!
 - Kan også anvendes som en grunder med 352-228 Glasurit Tilsætning, kort. Se Teknisk Information 283-150 i kapitel G / GF.
 - Ikke overlakerbar med Serie 90!

	Påføring	Grunder
	Blandingsforhold	1 : 1 100 vol.% 283-150
	Hærdere	100 vol.% 352-230
	Fortyndere	
	Brugtid ved 20°C	7 dage
	Sprøjteviskositet DIN 4 ved 20°C	15 s
	Overliggende kop Sprøjtetryk	HVLP pistol: 1.3-1.8 mm 2.0-3.0 bar / 0.7 bar ved mundstykket Højtrykspistol: 1.3-1.8 mm 2 bar
	Sprøjtegange	1-2
	Lagtykkelse	10-15 µm
	Udluftning ved 20°C	ca. 10 min.

Sikkerhedshenvisning:

Produkterne er kun beregnet til professionel brug.

Det kan ikke udelukkes at dette produkt indeholder partikler < 0.1 µm.

2004/42/IIIB(c III)(780)760: Grænsen for VOC-indhold i produktet i dets anvendte form er ifølge gældende EU-lovgivning max. 780 g/l for dette produkt (Produktkategori: IIB.c III). Produktet har et VOC-indhold på 760 g/l.

Angivelser i denne publikation er baseret på nuværende viden og erfaring. Den enkelte bruger af produktet kan påvirke resultatet af dets brug, og fritstilles derfor ikke for ansvar til at gøre egne test og undersøgelser, ej heller giver fremførte data garanti for særlige produkt egenskaber eller -egnethed. Al information i form af beskrivelser, data, diagrammer, størrelsesforhold mv. fremført heri har generel oplysning til formål; den kan ændres uden advarsel og angår ikke den kontraktligt tilkendegivne kvalitet af produktet (Produktspecifikation). Den nyeste version erstatter alle tidligere versioner. Du kan fremskaffe den nyeste version på vor hjemmeside <http://techinfo.glasurit.com> eller direkte fra din salgskonsulent. Enhver overholdelse af ophavsrettighed og gældende lovgivning relateret til produktet er modtagers ansvar at overholde.

