Teknisk information

285-505

11/2018

Glasurit® HS-Grundfylder, grå

G / GF

Påføring: Effektiv HS-Grundfylder med fremragende våd- og tørslibeegenskaber.

Egenskaber: Højt tørstofindhold, hurtig tørring, god korrosionsbeskyttelse, god vejrbestandighed og flot finish

Bemærkninger:

- Farvetonen for 285-505 svarer til gråtonen for 285-../03
- 285-505 kan blandes med Glasurit HS-Grundfylder 285-555 Sort og 285-655 Hvid for at opnå forskellige gråtoner.
- Du kan tilføre Glasurit Racing Additive 523-15 til 285-505 (se Teknisk Info til 523-15) for at accelerere tørreprocessen
- Brug 581-90 som kontrollag (for at opnå et bedre sliberesultat)

	Anvisning	**RATIO Aqua, RATIO Classic, RATIO HS**		
			Rækkeevne:	425 m²/l ved 1 µm
	Blandingsforhold	**4 : 1 : 1** 100 Vol.%	285-505	
	Hærdere	25 Vol.%	929-55, -56	
	Fortyndere	25 Vol.%	352-91, -50, -216 352-30, -10, -40	
	Sprøjteviskositet DIN 4 ved 20°C	18 – 22 s	**Brugstid v. 20°C**	1 t
	Overliggende kop **Sprøjtetryk**	HVLP pistol: 1.7-1.9 mm 2.0-3.0 bar / 0.7 bar ved mundstykket	Højtrykspistol pistol: 1.6-1.8 mm 2 bar	
	Sprøjtegange	2 Udluftning mellem sprøjtegange indtil mat, ingen udluftning før tørring.		
	Lagtykkelse	50 – 70 µm		
	Tørring ved 20°C **Tørring ved 60°C**	3 t 20 Min.		
	Infrarød (kortbølge) **Infrarød (mellembølge)**	9 Min. 10 – 15 Min.		
	Slibning	P800		
	Excentersliber	P400 - P500		

Sikkerhedshenvisning:
Produkterne er kun beregnet til professionel brug.
Det kan ikke udelukkes at dette produkt indeholder partikler < 0.1 µm.
2004/42/IIB(c II)(540)539: EU grænsen for dette produkt (produktkategori: IIB.c II) i sin-klar-til-brug form, er maks 540 g/liter VOC. VOC indholdet i dette produkt er 539 g/liter.

Angivelser i denne publikation er baseret på nuværende viden og erfaring. Den enkelte bruger af produktet kan påvirke resultatet af dets brug, og fritstilles derfor ikke for ansvar til at gøre egne test og undersøgelser, ej heller giver fremførte data garanti for særlige produktegenskaber eller -egnethed. Al information i form af beskrivelser, data, diagrammer, størrelsesforhold mv. fremført heri har generel oplysning til formål; den kan ændres uden advarsel og angår ikke den kontraktligt tilkendegivne kvalitet af produktet (Produktspecifikation). Den nyeste version erstatter alle tidligere versioner. Du kan fremskaffe den nyeste version på vor hjemmeside http://techinfo.glasurit.com eller direkte fra din salgskonsulent. Enhver overholdelse af ophavsrettighed og gældende lovgivning relateret til produktet er modtagers ansvar at overholde.