











## Glasurit® UP-Sprøjte Spartel, grå

G / S

- Påføring:** Finspartel til sprøjtning
- Egenskaber:** Stor fyldkraft, meget sprøjtesikker, kan påføres i tykke lag.
- Bemærkninger:**
- Lagerholdbarhed: 8 måneder (ved 20°C)
  - 1006-26 må IKKE vådslibes
  - Grund gennemslibninger og bart metal med Glasurit 2K SF Grunder 285-26
  - Må ikke påføres ætsende grundfyldere/washprimere (f. eks. 283-150) eller på underlag som er behandlet med syre.
  - Opbevares køligt.

	<b>Anvisning</b>	<b>V 1</b>
	<b>Blandingsforhold</b>	1.4 kg 1006-26
	<b>Hærdere</b>	50 ccm 948-22 75 ccm 948-22 under 15°C
	<b>Fortyndere</b>	Om nødvendigt maks. 4 Vol.% 352-10, -50
	<b>Sprøjteviskositet DIN 4 ved 20°C</b>	Leveringsviskositet <b>Brugtid ved 20°C:</b> 25 – 30 min.
	<b>Overliggende kop Sprøjtetryk</b>	HVLP-pistol: 2.5 – 3.0 mm 2.5 – 3.0 bar
	<b>Sprøjtegange</b>	3 – 5 <b>Lagtykkelse:</b> 200 – 300 µm Ønskes der en filmtykkelse > 300 µm, kan der, efter det første lag er tørret, påføres et andet lag uden mellemliggende slibning.
	<b>Tørring ved 20°C Tørring ved 60°C</b>	3 – 4 timer 30 min.
	<b>Infrarød (kortbølge) Infrarød (mellembølge)</b>	10 min. 15 – 20 min.
	<b>Excentersliber</b>	P150 Forslibning 581-90 Kontrolfarve P240 Finslibning

**Sikkerhedshenvisning:**

Produkterne er kun beregnet til professionel brug.

Det kan ikke udelukkes at dette produkt indeholder partikler < 0.1 µm.

**2004/42/II(b)(250)249:** EU grænsen for dette produkt (produktkategori: IIB.b ) i sin-klar-til-brug form, er maks 250 g/liter VOC. VOC indholdet i dette produkt er 249 g/liter.

Angivelser i denne publikation er baseret på nuværende viden og erfaring. Den enkelte bruger af produktet kan påvirke resultatet af dets brug, og fritstilles derfor ikke for ansvar til at gøre egne test og undersøgelser, ej heller giver fremførte data garanti for særlige produktens egenskaber eller -egnethed. Al information i form af beskrivelser, data, diagrammer, størrelsesforhold mv. fremført heri har generel oplysning til formål, den kan ændres uden advarsel og angår ikke den kontraktligt tilkendegivne kvalitet af produktet (Produktspecifikation). Den nyeste version erstatter alle tidligere versioner. Du kan fremskaffe den nyeste version på vor hjemmeside <http://techinfo.glasurit.com> eller direkte fra din salgskonsulent. Enhver overholdelse af ophavsrettighed og gældende lovgivning relateret til produktet er modtagers ansvar at overholde.

