

Glasurit® Ratio-Spartel, hvid








G / S

Påføring: Grov og finspartel

Egenskaber: Højt tørstofindhold; universal anvendelse til brug på stål, galvaniseret stål, aluminium; hurtigt tørrende, nem at slibe, god vedhæftning

Bemærkninger:

- Bland spartelfarve og den røde pastahærder grundigt før brug (ensartet farve, ingen marmoreffekt).
- Tilsæt ikke mere end maks. 3% hærder.
- Overskud af peroxyd vil forårsage misfarvning i den færdige finish.

	Påføring	839-20 Grov og finspartel	829-20K Grov og finspartel
	Anvisning	RATIO Aqua, RATIO Classic, RATIO HS	
	Blandingsforhold	100% i henhold til vægt 839-20 (dåse)	100% i henhold til vægt 839-20K (patron)
	Hærdere	2-3% i henhold til vægt 948-36	3% i henhold til vægt 948-52 (afhængig af hærder patron)
	Fortyndere		
	Brugstid ved 20°C	4 - 5 min.	4 - 5 min.
	Tørring ved 20°C Tørring ved 60°C	20 - 30 min.	20 - 30 min.
	Infrarød (kortbølge) Infrarød (mellembølge)	4 min. 5 - 10 min.	4 min. 5 - 10 min.
	Excentersliber	P80/150 581-90 Kontrolfarve P240 På spartelsteder og gammel lakering	P80/150 581-90 Kontrolfarve P240 På spartelsteder og gammel lakering

Sikkerhedshenvisning:

Produkterne er kun beregnet til professionel brug.

Det kan ikke udelukkes at dette produkt indeholder partikler < 0.1 µm.

2004/42/II(b)(250)180: EU grænsen for dette produkt (produktkategori: IIB.b) i sin-klar-til-brug form, er maks 250 g/liter VOC. VOC indholdet i dette produkt er 180 g/liter.

Angivelser i denne publikation er baseret på nuværende viden og erfaring. Den enkelte bruger af produktet kan påvirke resultatet af dets brug, og fritstilles derfor ikke for ansvar til at gøre egne test og undersøgelser, ej heller giver fremførte data garanti for særlige produktgenskaber eller -egnethed. Al information i form af beskrivelser, data, diagrammer, størrelsesforhold mv. fremført heri har generel oplysning til formål; den kan ændres uden advarsel og angår ikke den kontraktligt tilkendegivne kvalitet af produktet (Produktspecifikation). Den nyeste version erstatter alle tidligere versioner. Du kan fremskaffe den nyeste version på vor hjemmeside <http://techinfo.glasurit.com> eller direkte fra din salgskonsulent. Enhver overholdelse af ophavsrettlighed og gældende lovgivning relateret til produktet er modtagers ansvar at overholde.

