

# Glasurit® Universal-Spartel








# G / S

**Påføring:** Grov og finspartel

**Egenskaber:** Høj tørstofindhold; universal anvendelse til brug på stål, galvaniseret stål, aluminium; hurtigt tørrende, nem at slibe, god vedhæftning.

**Bemærkninger:**

- Bland spartelfarve og den røde pastahærder grundigt før brug (ensartet farve, ingen marmoreffekt).
- Tilsæt ikke mere en maks. 3% hærder.
- Overskud af peroxyd vil forårsage misfarvning i den færdige finish.

	Påføring	Grov og finspartel 839-70	Grov og finspartel 839-70K
	<b>Anvisning</b>		
	<b>Blandingsforhold</b>	100 Vol.% 839-70 (dåse)	100 Vol.% 839-70K (patron)
	<b>Hærdere</b>	2-3 Vol.% 948-36	948-52 Tilsætning af hærder er afhængig af hærder patron
	<b>Fortyndere</b>		
	<b>Brugtid ved 20°C</b>	4-5 min.	4-5 min.
	<b>Tørring ved 20°C</b> <b>Tørring ved 60°C</b>	20-30 min.	20-30 min.
	<b>Infrarød (kortbølge)</b> <b>Infrarød (mellembølge)</b>	4 min. 5-10 min.	4 min. 5-10 min.
	<b>Excentersliber</b>	P80/150 581-90 Kontrolfarve P240 På spartelsteder og gammel lakering	P80/150 581-90 Kontrolfarve P240 På spartelsteder og gammel lakering

### Sikkerhedshenvisning:

Produkterne er kun beregnet til professionel brug.

Det kan ikke udelukkes at dette produkt indeholder partikler < 0.1 µm.

**2004/42/II(b)(250)180:** EU grænsen for dette produkt (produktkategori: IIB.b ) i sin-klar-til-brug form, er maks 250 g/liter VOC. VOC indholdet i dette produkt er 180 g/liter.

Angivelser i denne publikation er baseret på nuværende viden og erfaring. Den enkelte bruger af produktet kan påvirke resultatet af dets brug, og fritstilles derfor ikke for ansvar til at gøre egne test og undersøgelser, ej heller giver fremførte data garanti for særlige produktgenskaber eller -egnethed. Al information i form af beskrivelser, data, diagrammer, størrelsesforhold mv. fremført heri har generel oplysning til formål; den kan ændres uden advarsel og angår ikke den kontraktligt tilkendegivne kvalitet af produktet (Produktspecifikation). Den nyeste version erstatter alle tidligere versioner. Du kan fremskaffe den nyeste version på vor hjemmeside <http://techinfo.glasurit.com> eller direkte fra din salgskonsulent. Enhver overholdelse af ophavsrettlighed og gældende lovgivning relateret til produktet er modtagers ansvar at overholde.

