

Glasurit® Spartel

G / S

Påføring: Grov- og finspartel

Egenskaber: Højt tørstofindhold, egnet til omlakeringer: Universalspartel på stål, galvaniseret stål, aluminium, tørrer hurtigt, nem at slibe, god vedhæftning.

Bemærkninger:

- Bland spartelfarve og den røde pastahærder grundigt før brug (ensartet farve, ingen marmoreffekt).
- Tilsæt ikke mere end 3% hærder.

	Påføring	Grov- og finspartel 839-88
	Anvisning	
	Blandingsforhold	100% efter vægt 839-88
	Hærdere	2 - 3% efter vægt 948-88
	Fortyndere	
	Brugstid ved 20°C	4-5 min.
	Tørring ved 20°C Tørring ved 60°C	20-30 min.
	Infrarød (kortbølge) Infrarød (mellembølge)	4 min. 5-10 min.
	Excentersliber	P80/150 Kontrolfarve 581-90 P240 til Spartelområde og gammel lak

Sikkerhedshenvisning:

Produkterne er kun beregnet til professionel brug.

Det kan ikke udelukkes at dette produkt indeholder partikler < 0.1 µm.

2004/42/II(b)(250)180: EU grænsen for dette produkt (produktkategori: IIB.b) i sin-klar-til-brug form, er maks 250 g/liter VOC. VOC indholdet i dette produkt er 180 g/liter.

Angivelser i denne publikation er baseret på nuværende viden og erfaring. Den enkelte bruger af produktet kan påvirke resultatet af dets brug, og fritstilles derfor ikke for ansvar til at gøre egne test og undersøgelser, ej heller giver fremførte data garanti for særlige produktgenskaber eller -egnethed. Al information i form af beskrivelser, data, diagrammer, størrelsesforhold mv. fremført heri har generel oplysning til formål, den kan ændres uden advarsel og angår ikke den kontraktligt tilkendegivne kvalitet af produktet (Produktspecifikation). Den nyeste version erstatter alle tidligere versioner. Du kan fremskaffe den nyeste version på vor hjemmeside <http://techinfo.glasurit.com> eller direkte fra din salgskonsulent. Enhver overholdelse af ophavsrettighed og gældende lovgivning relateret til produktet er modtagers ansvar at overholde.

