












Glasurit® Kunststofadditiv

G / Z

- Påføring:** Additiv som gør Glasurit Non-Sanding-Fylder egnet til direkte påføring på alle lakerbare plastunderlag der normalt anvendes indenfor autobranschen.
- Egenskaber:** God blandbarhed.
- Bemærkninger:**
- Ikke nødvendigt med additiv for lakering af GRP.
 - Hvis nødvendigt kan produktet også påføres på tilstødende E-coatede nye dele.
 - Tilsætning af 522-10 sørger ikke for vedhæftning på ulakerbar ren polypropylen (PP) og polyethylen (PE).

	Anvisning	V 3	
	Blandingsforhold	3 : 1 : 1 100% vol.	285-31, -38, -49, -95, -0
	Hærdere	33% vol.	929-56, -55
	Fortyndere	33% vol.	522-10
	Sprøjteviskositet DIN 4 ved 20°C	14 – 20 s	Brugstid ved 20°C 1 – 2 timer
	Overliggende kop Sprøjtetryk	HVLP-overkoppistol: 1,3 mm 2,0 – 3,0 bar / 0,7 bar ved mundstykket	Højtrykspistol 1,3 - 1,4 mm 2,0 bar
	Sprøjtegange	½ + 1 (spartelområde / hele overfladen) Lagtykkelse: 20 – 35 µm	2 Lagtykkelse: 40 – 60 µm
	Udluftning ved 20°C	15 – 20 min.	-
	Tørring ved 60°C	-	25 min.
	Slibning	-	P500 - P800
	Excentersliber	-	P400 - P500

Sikkerhedshenvisning:

Produkterne er kun beregnet til professionel brug.

Det kan ikke udelukkes at dette produkt indeholder partikler < 0.1 µm.

Angivelser i denne publikation er baseret på nuværende viden og erfaring. Den enkelte bruger af produktet kan påvirke resultatet af dets brug, og fritstilles derfor ikke for ansvar til at gøre egne test og undersøgelser, ej heller giver fremførte data garanti for særlige produkttegenskaber eller -egnhed. Al information i form af beskrivelser, data, diagrammer, størrelsesforhold mv. fremført heri har generel oplysning til formål; den kan ændres uden advarsel og angår ikke den kontraktligt tilkendegivne kvalitet af produktet (Produktspecifikation). Den nyeste version erstatter alle tidligere versioner. Du kan fremskaffe den nyeste version på vor hjemmeside <http://techinfo.glasurit.com> eller direkte fra din salgskonsulent. Enhver overholdelse af ophavsrettlighed og gældende lovgivning relateret til produktet er modtagers ansvar at overholde.

