Teknisk information

522-345

09/2018

Glasurit® Strukturpasta

G / Z

Påføring: Struktur, elastisk og matteringpasta til brug, f.eks når man skal lakere FORD kofangere. Til brug på hårde kunststofdele kan 522-345 blandes 1:1 med Serie 22,22 VOC, 22 VOC MC600 Toplak eller 2:1 med 923-klarlakker.

Bemærkninger:

- 522-345 må ikke sies.
- 522-345 må ikke sættes i blandeanlæg.

	Anvisning	**Serie 22, 22 VOC, 22 VOC MC600 Toplak / 923- Klarlakker**			
		Vej efter blandetrecepten eller			
	1. trin: Blandingsforhold	100 vol.% Serie 22, 22 VOC, 22 VOC MC600 100 vol.% 522-345		100 vol.% 923- 50 vol.% 522-345	
	2. trin: Blandingsforhold	**3 : 1 : 1** 100 vol.%. 22 VOC MC600 / 923- : 522-345	**2 : 1 + 10%** 100 vol.%. 22, 22 VOC- / 923- : 522-345		
	Hærdere	33 vol.% 929-61, -63, -64	50 vol.% 929-91, -93 / 929-31, -33		
	Fortyndere	33 vol.% 352-10, -30, -40	10 vol.% 352-50, -91		
	Sprøjteviskositet DIN 4 ved 20°C	16 - 18 s		**Brugstid ved 20°C**	6 timer (med 929-33, -63) 4 timer (med 929-31, -61)
	Overliggende kop Sprøjtetryk	HVLP pistol: 1.3 mm 2.0-3.0 bar / 0.7 bar ved mundstykket		Højtrykspistol: 1.3-1.4 mm 2 bar	
	Sprøjtegange	2		**Lagtykkelse**	50 – 70 µm
		929-33, -63:	**929-31, -61:**		
	Tørring ved 20°C **Tørring ved 60°C**	10 timer 30 min.	6 timer 20 min.		
	Infrarød (kortbølge) **Infrarød (mellembølge)**	8 min. 10-15 min.			

Sikkerhedshenvisning:
Produkterne er kun beregnet til professionel brug.
Det kan ikke udelukkes at dette produkt indeholder partikler < 0.1 µm.

Angivelser i denne publikation er baseret på nuværende viden og erfaring. Den enkelte bruger af produktet kan påvirke resultatet af dets brug, og fritstilles derfor ikke for ansvar til at gøre egne test og undersøgelser, ej heller giver fremførte data garanti for særlige produktegenskaber eller -egnethed. Al information i form af beskrivelser, data, diagrammer, størrelsforhold mv. fremført heri har generel oplysning til formål; den kan ændres uden advarsel og angår ikke den kontraktligt tilkendegivne kvalitet af produktet (Produktspecifikation). Den nyeste version erstatter alle tidligere versioner. Du kan fremskaffe den nyeste version på vor hjemmeside http://techinfo.glasurit.com eller direkte fra din salgskonsulent. Enhver overholdelse af ophavsrettighed og gældende lovgivning relateret til produktet er modtagers ansvar at overholde.