Glasurit® Baselak
90- Limited Edition
90-Magic Collection

G / T

Påføring: Serie 90 baselak/klarlak system der kun kan produceres med sjældent anvendte pigmenter. Disse farver er ikke til rådighed som tonefarve til blandeanlæg. Farverne er kun til rådighed som færdigblandet farve fra den respektive leverandør.

Egenskaber:
- Special-farve lakker der kun kan produceres med sjældent anvendte pigmenter.
- "Glasurit Magic Collection" farver til at skabe specielle farveeffekter.

Bemærkninger:
- Udluftningstider kan reduceres betydeligt ved at anvende passende luftttørreudstyr.
- Udluftningstid før påføring af 923-klarlak: 2 - 3 min. (indtil overfladen er mat).

	Anvisning			
	Trin 1	Undersøg farvekoden i farvedatabasen for at checke om det er nødvendigt med en specifik bundfarve som "Step 1" for at opnå den ønskede farve.		
	Blandingsforhold	2 : 1 100% by vol. 90- , inkluderer 11- Limited Edition, basefarve blandelak 90-M 4 og eventuelle yderligere tonefarver.		
	Fortyndere	50% vol. 93-E3 Basisfarve tilsætning **(Omrøres UMIDDELBART efter tilsætning)**		
	Sprøjteviskositet DIN 4 ved 20°C	ca. 18 – 24 s	**Brugstid ved 20°C** Blandingen kan holde sig i en uge ved opbevaring i plastdåser eller metaldåser der er indvendigt behandlede.	
	Overliggende kop Sprøjtetryk	HVLP gun: 1.3 mm 2.0 – 3.0 bar / 0.7 bar ved mundstykket	Højtrykspistol 1.3 – 1.4 mm, 2.0 bar	
	Sprøjtegange	Limited Edition: 2 + ½ Magic Collection: 2	**Lagtykkelse:**	10-15 µm
	Udluftning ved 20°C	Ca. 5 min. efter hver sprøjtegang.		
	Mellemtørring Tørring ved 20°C Blæsning med Dry Jet	Udluftning indtil overfladen er mat efter hver sprøjtegang.		
	Slibning	Fjern støvpartikler ved tørslibning. Derefter udtåges der forsigtigt med tynde lag.		

Sikkerhedshenvisning:
Produkterne er kun beregnet til professionel brug.
Det kan ikke udelukkes at dette produkt indeholder partikler < 0.1 µm.
2004/42/IIB(d)(420)419: Grænsen for VOC-indhold i produktet i dets anvendte form er ifølge gældende EU-lovgivning max. 420 g/l for dette produkt (Produktkategori: IIB.d). Produktet har et VOC-indhold på 419 g/l.

Angivelser i denne publikation er baseret på nuværende viden og erfaring. Den enkelte bruger af produktet kan påvirke resultatet af dets brug, og fritstilles derfor ikke for ansvar til at gøre egne test og undersøgelser, ej heller giver fremførte data garanti for særlige produktegenskaber eller -egnethed. Al information i form af beskrivelser, data, diagrammer, størrelsforhold mv. fremført heri har generel oplysning til formål; den kan ændres uden advarsel og angår ikke den kontraktligt tilkendegivne kvalitet af produktet (Produktspecifikation). Den nyeste version erstatter alle tidligere versioner. Du kan fremskaffe den nyeste version på vor hjemmeside http://techinfo.glasurit.com eller direkte fra din salgskonsulent. Enhver overholdelse af ophavsrettighed og gældende lovgivning relateret til produktet er modtagers ansvar at overholde.