

Kunststofflackierung - Grundmaterialien

Produkttempfehlungen ausschließlich für die PKW Reparaturlackierung

Spachtel		PUR - RIM	PP-EPDM	ABS	GFK/SMC	PC-PBTP	PA	PPO	PVC-hart
839-90	Glasurit® Kunststoffspachtel	●	●	●	●	●	●	●	●
839-20/20K	Glasurit® Ratio-Spachtel weiss				●				
1006-26	Glasurit® UP-Spritzfüller grau				●				

Grundierung		PUR - RIM	PP-EPDM	ABS	GFK/SMC	PC-PBTP	PA	PPO	PVC-hart
934-0	Glasurit® 1K-Kunststoff- Haftprimer farblos	1	1	1		1	1	1	1

Grundfüller		PUR - RIM	PP-EPDM	ABS	GFK/SMC	PC-PBTP	PA	PPO	PVC-hart
151-170	Glasurit® UV Grundfüller grau	4	4	4	●	4	4	4	4
285-230	Glasurit® Grundfüller Pro, weiß	3	3	3	3	3	3	3	3
285-270	Glasurit® Grundfüller Pro, grau	3	3	3	3	3	3	3	3
285-290	Glasurit® Grundfüller Pro, schwarz	3	3	3	3	3	3	3	3
285-505	Glasurit® HS-Grundfüller, grau	2	2	2	●	2	2	2	2
285-555	Glasurit® HS-Grundfüller, schwarz	2	2	2	●	2	2	2	2
285-655	Glasurit® HS-Grundfüller, weiss	2	2	2	●	2	2	2	2
285-700	Glasurit® Grundfüller grau	2	2	2	●	2	2	2	2
285-730	Glasurit® Grundfüller, weiß	2	2	2	●	2	2	2	2
285-790	Glasurit® Grundfüller schwarz	2	2	2	●	2	2	2	2

Sicherheitshinweis

Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter <http://techinfo.glasurit.com> oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.



Kunststofflackierung - Grundmaterialien

Produkttempfehlungen ausschließlich für die PKW Reparaturlackierung

Füller		PUR - RIM	PP-EPDM	ABS	GFK/SMC	PC-PBTP	PA	PPO	PVC-hart
285-0	Glasureit® HS-Transparent-Sealer	3	3	3	●	3	3	3	3
285-31	Glasureit® HS-Non-Sanding-Füller grau	3	3	3	●	3	3	3	3
285-38	Glasureit® HS-Non-Sanding-Füller weiss	3	3	3	●	3	3	3	3
285-49	Glasureit® HS-Non-Sanding-Füller schwarz	3	3	3	●	2	3	3	3
285-95	Glasureit® HS-Tönfüller	3	3	3	●	3	3	3	3



Kein Einsatz möglich



Keine Grundierung erforderlich



Einsatz nur im Systemaufbau – siehe Arbeitsverfahren V 3a



Zugabe von 25 % Glasurit® Soffface-Zusatz 522-111
Einsatz nur im Systemaufbau – siehe Arbeitsverfahren V 3a



Bei Einsatz von Glasurit® Kunststoffadditiv 522-10, siehe Arbeitsverfahren V 3 oder Technische Informationen 285-230, -270, -290



Einsatz nur im Systemaufbau – siehe Arbeitsverfahren V 15

Sicherheitshinweis

Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter <http://techinfo.glasurit.com> oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

