










Glasurit® 2-Schicht-Decklack 90- Pastenmix

G / D

Anwendung: Ausmischung 90-Pastenmix ohne 90-M4 (z. B. bei Farbton TOY 8Y0). Mischungsverhältnis auf dem Etikett beachten!
Ausmischung ist in Kunststoff- oder innenlackierten Dosen 6 Monate lagerstabil.

	Lackaufbau	RATIO Aqua	
			Ergiebigkeit 130 m ² /l bei 1 µm
	Mischungsverhältnis	70 % gew. 90-M4* 30 % gew. 90-Pastenmix (nach Zugabe umrühren!)	
	Verdünnung	2 : 1 100 Vol.% 90- (Mischung Mischlack 90-M4 / 90-Pastenmix)	
	Spritzviskosität DIN 4 20 °C	ca. 18 – 24 s	Potlife 20°C
	Fließbecher Spritzdruck	HVLP-Pistole: 1,3 mm 2,0 – 3,0 bar / 0,7 bar Düseninnendruck	Compliant Fließbecherpistole 1,3 – 1,4 mm 2,0 bar
	Spritzgänge	2 (deckend spritzen) + ½ zur Effekangleichung	Schichtdicke 10-15 µm
	Ablüfzeit 20 °C	nach jedem Spritzgang ca. 5 Min.	
	Zwischentrocknung Trocknung: 20 °C Abblasen mit Dry Jet	nach jedem Spritzgang matt ablüften lassen	
	Schleifen	Staubeinschlüsse können trocken ausgeschliffen werden, anschließend nachnebeln.	

Sicherheitshinweis

Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.

2004/42/IIIB(d)(420)419: Der innerhalb der EU vorgeschriebene VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB.d) in gebrauchsfertiger Einstellung beträgt max. 420 g/l. Dieses Produkt hat einen VOC-Gehalt von 419 g/l.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter <http://techinfo.glasurit.com> oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

