









Glasurit® HS-Transparent-Sealer

G / F

- Anwendung:** Haftvermittler (Neulackierungen und Beschriftungen), Sealer (Spachtelflecken, Schleifriefenabdeckung)
- Eigenschaften:** Kein Schleifaufwand vor Decklackauftrag, rationelles Arbeiten, sichere Verarbeitung, kein Farbspritznebel in Türfalze sichtbar, da farblos.
- Anmerkungen:**
- Bei Einsatz von Glasurit Kunststoffadditiv 522-10 auf allen im Automobilbau üblichen lackierfähigen Kunststoffen einsetzbar.
 - Bei Beschriftung reinigen mit Glasurit Einstellzusatz kurz 352-50
 - Beim Einsatz von 285-0 kein störendes Unterlaufen der Beschriftungsfolie
 - Härter- und Einstellzusatz je nach Objektgröße und Spritztemperatur.

	Anwendung	Haftvermittler / Sealer	
	Lackaufbau		
	Ergiebigkeit	378 m ² /l bei 1 µm	
	Mischungsverhältnis	3 : 1 : 1 100 Vol. %	285-0
	Härter	33 Vol. %	929-56, -55
	Verdünnung	33 Vol. %	352-91, -50, -216 352-30, -10, -40
	Potlife 20 °C	3 h	
	Spritzviskosität DIN 4 20 °C	14-18 s	
	Fließbecher Spritzdruck	HVLP-Pistole: 1,3 mm 2,0 – 3,0 bar / 0,7 bar Düseninnendruck	Compliant Fließbecherpistole 1,3 – 1,4 mm 2,0 bar
	Spritzgänge	1 - 2	
	Schichtdicke	20 – 30 µm	
	Abluftzeit 20 °C	15 - 20 Min.	

Sicherheitshinweis

Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.

2004/42/II B(c II)(540)525: Der innerhalb der EU vorgeschriebene VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB.c II) in gebrauchsfertiger Einstellung beträgt max. 540 g/l. Dieses Produkt hat einen VOC-Gehalt von 525 g/l.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter <http://techinfo.glasurit.com> oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

