










Glasurit® HS-Klarlack ultra kratzfest VOC

G / K

- Anwendung:** Ultra kratzester HS-Klarlack für 2-Schichtlackierungen der Reihe 90 und Reihe 55.
- Eigenschaften:** Festkörperreich (High Solid), ultra kratzfest, langfristige Glanzerhaltung, ausgezeichnete Wetterbeständigkeit, hervorragender Decklackstand, sehr gute Polierfähigkeit
- Anmerkungen:**
- Eignet sich für Reparaturen von ultra kratzfesten Serienlackierungen
 - Einstellzusatz je nach Temperatur und Objektgröße auswählen.
 - Bei Einsatz auf Reihe 55 muss 3% 929-93 in Reihe 55 zugegeben werden!

	Lackaufbau			Ergiebigkeit	335 m ² /l bei 1 µm
	Mischungsverhältnis	100 g	925-2002		
	Härter	40 g	929-2002		
	Verdünnung	20 g	352-91/-216 /-370		
	Spritzviskosität DIN 4 20 °C	20 – 22 s		Potlife 20°C	1 h
	Fließbecher Spritzdruck	HVLP-Pistole: 1,3 mm 2,0 – 3,0 bar /0,7 bar Düseninnendruck		Compliant Fließbecherpistole	1,3 – 1,4 mm 2,0 bar
	Spritzgänge	2		Schichtdicke	40 – 60 µm
	Ablüfzeit 20 °C	3 – 5 Min. <u>zwischen</u> den Spritzgängen			
	Trocknung: 60 °C	40 Min.			
	Infrarot (kurzwellig) Infrarot (mittelwellig)	10 Min. 10 – 15 Min.			

Sicherheitshinweis

Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.

2004/42/IIIB(e)(840)419: Der innerhalb der EU vorgeschriebene VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB.e) in gebrauchsfertiger Einstellung beträgt max. 840 g/l. Dieses Produkt hat einen VOC-Gehalt von 419 g/l.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter <http://techinfo.glasurit.com> oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

