55-B500

10/2011

## Glasurit® Beispritzlack

G/X

Anwendung: Glasurit Beispritzlack 55-B 500 wir

Glasurit Beispritzlack 55-B 500 wird bei der Beilackierung von Glasurit Zweischicht-Decklack-Metallic 55-

eingesetzt.

Eigenschaften: Mit diesem Beispritzlack wird ein weicher, homogener Spritznebelrand in der Beispritzzone erzielt. Dadurch

ist gewährleistet, daß keine schwarze Schattierung in der Randzone entsteht.

Anmerkungen: • Spritzpistole kann ohne Zwischenreinigung für Beispritzlack 55-B500 und Zweischicht-Decklack-

Metallic/Uni 55- verwendet werden.

|        | Lackaufbau                      | V 8, V 8.1   |  |
|--------|---------------------------------|--|--|
|        | VOC spritzfertig                | > 420 g/l  |  |
| =      | Mischungsverhältnis             | spritzfertig   |  |
|        |                                 | Vor Gebrauch gut schütteln                                     |  |
| s      | Spritzviskosität<br>DIN 4 20 °C | 17 –19 s   |  |
| >11    | Fliessbecher<br>Spritzdruck     | HVLP-Pistole: 1,3 mm<br>2,0 – 3,0 bar /0,7 bar Düseninnendruck | Compliant Fließbecherpistole<br>1,3 – 1,4 mm 2,0 bar |
|        | Spritzgänge                     | 1 satter Spritzgang  |  |
| \t\\t\ | Ablüftzeit 20 °C                | keine  |  |

## Sicherheitshinweis

Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter http://techinfo.glasurit.com oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

