










### Glasurit® Softface-Zusatz

# G / Z

**Anwendung:** Elastifizierungszusatz für Kunststofflackierung  
**Eigenschaften:** elastisch, gut mischbar  
**Anmerkungen:**

- Zugabe von 25 Vol. %

	Anwendung	Grundmaterialien	Decklack/Klarlack
	<b>Lackaufbau</b>	<b>V 3,V 3a</b>	
	<b>Mischungsverhältnis</b>	4 Vol.-T 285- (100 Vol. %) 1 Vol.-T. 522-111 ( 25 Vol.%)	4 Vol.-T. 22, 22 VOC , 923-(100 Vol.%) 1 Vol.-T. 522-111 ( 25 Vol.%)
	<b>Härter</b>	<b>4 : 1 : 1</b> 100 Vol.% 285- : 522-111 25 Vol.% Härter 929-55, -56	<b>2 : 1 + 10 %</b> 100 Vol.% 22 /923- : 522-111 50 Vol.% 929-91, -93 / 929-31, -33
	<b>Verdünnung</b>	25 Vol.% 352-91, -50	33 Vol.% 22 VOC MC600 / 923- : 522-111 33 Vol.% 929-61, -63, -64
	<b>Spritzviskosität DIN 4 20 °C</b>	16 - 18 s	22, 22 VOC, 22 VOC MC600 923- 20 - 22 s 17 - 18 s
	<b>Potlife 20 °C</b>	1 - 2 h	4 h
	<b>Fließbecher Spritzdruck</b>	HVLP-Pistole: 1,7 - 1,9 mm 2,0 – 3,0 bar /0,7 bar Düseninnendruck	HVLP-Pistole: 1,3 mm 2,0 – 3,0 bar /0,7 bar Düseninnendruck
	<b>Spritzgänge</b>	2	2
	<b>Schichtdicke</b>	ca. 50 µm	50 - 60 µm
	<b>Trocknung: 20 °C Trocknung: 60 °C</b>	4 h 40 Min.	16 h 45 Min
	<b>Infrarot (kurzwellig) Infrarot (mittelwellig)</b>	8 Min. 10 - 15 Min.	8 Min. 10 - 15 Min.

#### Sicherheitshinweis

Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter <http://techinfo.glasurit.com> oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

