Technische Information

522-345

09/2018

Glasurit® Strukturpaste

G / Z

Anwendung: Strukturgebender, elastifizierender und mattierender Zusatz, z. B. Ford-Stoßfänger-Lackierung. Im Mischungsverhältnis 1 : 1 mit Reihe 22 VOC, 22 VOC MC600 und im Mischungsverhältnis 2 : 1 mit Klarlack 923- auf Hartkunststoffen einsetzbar.

Anmerkungen:

- Material nicht sieben!
- 522-345 darf nicht in Mischregalen verwendet werden.

	Lackaufbau	**Reihe 22 VOC, 22 VOC MC600 Decklack/Klarlack 923-**			
		Einwaage nach Mischformel oder			
	1. Schritt Mischungsverhältnis	100 Vol.% 22 VOC, 22 VOC MC600 100 Vol.% 522-345		100 Vol.% 923- 50 Vol. % 522-345	
	2. Schritt Mischungsverhältnis	**3 : 1 : 1** 100 Vol.% 22 VOC MC600 / 923- : 522-345	**2 : 1 + 10%** 100 Vol.% 22 VOC / 923- : 522-345		
	Härter	33 Vol.% 929-61, -63, -64	50 Vol.% 929-91, -93 / 929-31, -33		
	Verdünnung	33 Vol. % 352-10, -30, -40	10 Vol. % 352-50, -91		
	Spritzviskosität DIN 4 20 °C	16 - 18 s		**Potlife 20 °C**	6 h (mit 929-33, -63) 4 h (mit 929-31, -61)
	Fliessbecher Spritzdruck	HVLP-Pistole: 1,3 mm 2,0 – 3,0 bar /0,7 bar Düseninnendruck		Compliant Fließbecherpistole 1,3 – 1,4 mm 2,0 bar	
	Spritzgänge	2		**Schichtdicke**	50 – 70 µm
		929-33, -63:	**929-31, -61:**		
	Trocknung: 20 °C **Trocknung: 60 °C**	10 h 30 Min.	6 h 20 Min.		
	Infrarot (kurzwellig) **Infrarot (mittelwellig)**	8 Min. 10 -15 Min.			

Sicherheitshinweis

Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter http://techinfo.glasurit.com oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.