






























Glasurit® RATIO HS

Eigenschaften:

Schnelle, wirtschaftliche Qualitätslackierung mit HS-2K-Decklack 22 VOC.

Reinigen	Glasurit® KH-Entferner für Silicon und Teer 541-5	 1 x trockenreiben	 trockenreiben	Schadstellen metallisch blank entrostet	 P16-P150	Glasurit® KH-Entferner für Silicon und Teer 541-5	 1 x trockenreiben	 trockenreiben		
	Spachtel (Grob + Fein)	Glasurit® Ratio-Spachtel weiss 839-20 / 20K	Glasurit® Härterpaste rot 948-36	 + 2-3%	 20°C 20-30 Min.	 4 Min.	 P80/P150 Grobschliff	Glasurit® Schleifkontrollfarbe schwarz 581-90	 P240/P320 Feinschliff	 700-1 1x trockenreiben
Grundierung		Glasurit® PKW-Grundfüller hellbeige 283-150	Glasurit® Zusatzlösung 352-230	 1:1 Meßstab	 HVLP 1,3-1,7 mm 2,0-3,0 bar	 1 dünner 10-15 µm	 20°C 10 Min.			
	Grundfüller	Glasurit® HS-Grundfüller 285-505, -555, -655	Glasurit® HS-Füllerhärter 929-55, -56	Glasurit® Einstellzusatz 352-	 4:1:1 Meßstab	 HVLP 1,7-1,9mm 2,0-3,0 bar	 2 50-70 µm	 60°C 20 Min.	 P400 - P500	 700-1 1x trockenreiben
Alternative:		Glasurit® Grundfüller 285-700 /-730 /790								
Decklack	Glasurit® HS-2K-Decklack 22 VOC	Glasurit® Härter VOC 929-	Glasurit® Einstellzusatz 352-	 2:1+10% Meßstab	 HVLP 1,3 mm 2,0-3,0 bar	 2 50-70 µm	 60°C 30 Min.			
	oder	Glasurit® HS-2K-Decklack 22 VOC MC600	Glasurit® Härter VOC 929-61, -63, -64	Glasurit® Einstellzusatz 352-10, -30, -40	 3:1:1 Meßstab	 HVLP 1,3 mm 2,0-3,0 bar	 2 50-70 µm	 60°C 30 Min.		

Sicherheitshinweis

Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter <http://techinfo.glasurit.com> oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

