

# 100-MB 40

Mischlack, extrem

A brand of BASF –  
We create chemistry

<b>Anwendungsbereich:</b>	Die Funktion von 100-MB 40 Mischlack, extrem besteht darin, die Ausrichtung und Ausschwimmverhalten in Beilackierzonen zu optimieren. Wird Basislack in Auslaufzonen lackiert, können sich die Basislacktröpfchen des Oversprays nur bedingt angleichen. Wird 100-MB 40 Mischlack, extrem vorher in der Beilackierzone aufgetragen, wird der Basislack-Overspray besser aufgenommen und die Pigmente können sich besser ausrichten. Dadurch werden mögliche Wolkenbildungen oder Pigmentausschwemmungen vermieden.
<b>Eigenschaften:</b>	100-MB 40 Mischlack, extrem ist spritzfertig und benötigt keinen weiteren Einstellzusatz.
<b>Hinweis:</b>	Dieses Produkt kann auch im Nass-in-Nass -Beilackierverfahren verwendet werden, was im weiteren Verlauf des Dokuments ausführlich erläutert wird.

**Lackaufbau**

Bitte beachten Sie das Glasurit Know How Modul "Glasurit Reihe 100, extrem".

**Handhabung****Luftkappe WS-400-03 BF Düse BF40**

Compliant WS400 Series 2 mit 1.7 bar Innendruck: - Reihe 100, extrem

Compliant WS400 Series 2 mit 1.5 bar Innendruck: - 100-MB 40 Mischlack, extrem

Diese Düse und dieser Druck und dieser Prozess sollten nur mit dem Reihe 100- Extrem-Produktportfolio verwendet werden.

Die Düse ist nicht für Standardkonditionen und Standard-Basislackprodukte zugelassen.



1 geschlossener Spritzgang + 1 Nebelgang Nass-in-Nass

**Schichtstärke:** 10-15 µm

Das Material ist gebrauchsfertig. Schütteln Sie das Material einfach vor Gebrauch.

**Sicherheitshinweis:**

Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel &lt; 0,1 µm enthalten sein können.

**2004/42/IIB(d)(420)249:** Der innerhalb der EU vorgeschriebene VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB.d) in gebrauchsfertiger Einstellung beträgt max. 420 g/l. Dieses Produkt hat einen VOC-Gehalt von 249 g/l.Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) oder von ihrem Vertriebspartner. Etwasige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

07/2023

# 100-MB 40

Mischlack, extrem



A brand of BASF –  
We create chemistry

## Abschließender Hinweis

100-MB 40 Mischlack, extrem wird erst abgelüftet, wenn die Einblendreparatur mit Reihe 100, extrem abgeschlossen ist.

---

Bitte beachten Sie: Bei der Autoreparaturlackierung sind neben den in diesem Dokument enthaltenen Verarbeitungshinweisen immer Reparaturanweisungen der Fahrzeughersteller, insbesondere zur verbauten Sensorik, zu beachten.

---

## Sicherheitshinweis:

Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.

**2004/42/IIIB(d)(420)249:** Der innerhalb der EU vorgeschriebene VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB.d) in gebrauchsfertiger Einstellung beträgt max. 420 g/l. Dieses Produkt hat einen VOC-Gehalt von 249 g/l.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.