

100-MPT

Tönbare Mehrzweck Funktionsschicht Variante Interieur

A brand of BASF –
We create chemistry

- Anwendungsbereich:** 100-MPT Variante Interieur kann als Innenraumfarbe für Lackierungen unter der Motorhaube oder im Motorraum genutzt werden.
- Eigenschaften:** Muss mit Glasurit Reihe 100 abgetönt werden. Wasserverdünnbar, weniger als 7 % organische Lösemittel.
- Hinweis:**
- 100-MPT Variante Interieur kann mit Reihe 100 Basisfarben, ausgemischten Reihe 100 Mischformeln und gebrauchsfertigen Reihe 100 Mischungen, inkl. Uni- und Metallic-Farbtönen gemischt werden.
 - Teile, die mit 100-MPT Variante Interieur lackiert wurden, können danach für bis zu 8 Stunden ohne Zwischenschliff mit Reihe 100 überlackiert werden.
 - Für weitere Informationen über den Lackierprozess siehe Glasurit Know How Modul "100-MPT".

Handhabung

Mischung vor dem Zusatz von Härter 100-IC550 und Einstellzusatz 100-E5 aufrühren.

Reine Basisfarben

- 60 Gewichtsanteile 100-MPT
- 20 Gewichtsanteile 100-M 20 Mischlack
- 20 Gewichtsanteile Reihe 100 Basisfarben*
- 5 Gewichtsanteile Härter 100-IC 550*
- 50 Gewichtsanteile Einstellzusatz 100-E 5*

Mischformel

- 60 Gewichtsanteile 100-MPT
- 40 Gewichtsanteile Reihe 100 Mischformel*
- 5 Gewichtsanteile Härter 100-IC 550*
- 50 Gewichtsanteile Einstellzusatz 100-E 5*

Gebrauchsfertige Mischung

- 60 Gewichtsanteile 100-MPT
- 60 Gewichtsanteile Reihe 100 gebrauchsfertige Mischung*
- 5 Gewichtsanteile Härter 100-IC 550*
- 30 Gewichtsanteile Einstellzusatz 100-E 5*

* Nach Zugabe SOFORT umrühren!

**Potlife bei 20°C**

1 h

Sicherheitshinweis:

Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.

2004/42/IIIB(d)(420)249: Der innerhalb der EU vorgeschriebene VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB.d) in gebrauchsfertiger Einstellung beträgt max. 420 g/l. Dieses Produkt hat einen VOC-Gehalt von 249 g/l.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter www.glasurit.com oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

03/2024

100-MPT

Tönbare Mehrzweck Funktionsschicht Variante Interieur

A brand of BASF –
We create chemistry

Anwendungsbereich:	 Compliant Fließbecherpistole	 HVLP-Fließbecherpistole
Düseninnendruck	2 bar	
Düsengröße	1,3-1,4 mm	
Spritzgänge	1 - 2 Spritzgänge für Interior Farben	
Ablüftzeit bei 20 °C	5 min	
Schichtdicke:	15-25 µm	
Lackier-Hinweise	Spritzdruck = Eingangsdruck Die Angaben sind abhängig vom Pistolenhersteller, detaillierte Informationen können dem Glasurit Know How Modul "100-MPT" entnommen werden.	

**Trocknung bei 60 °C**

20 min nach dem Ablüften

Bitte beachten Sie: Bei der Autoreparaturlackierung sind neben den in diesem Dokument enthaltenen Verarbeitungshinweisen immer Reparaturanweisungen der Fahrzeughersteller, insbesondere zur verbauten Sensorik, zu beachten.

Sicherheitshinweis:

Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.

2004/42/IIIB(d)(420)249: Der innerhalb der EU vorgeschriebene VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB.d) in gebrauchsfertiger Einstellung beträgt max. 420 g/l. Dieses Produkt hat einen VOC-Gehalt von 249 g/l.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter www.glasurit.com oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

03/2024