

# 22-AT 9051M

Eco Balance 22 Line black mat



A brand of BASF –  
We create chemistry

<b>Anwendungsbereich:</b>	AraClass - Eco Balance Reihe 22 Decklack.
<b>Eigenschaften:</b>	Eco Effizienter Decklack - schwarz matt
<b>Hinweis:</b>	Nur mit AraClass Härter A-H-430 und AraClass Einstellzusatz A-R-120.

**Bei matten Oberflächen ist es nicht möglich,**

- Staubeinschlüsse durch Polieren zu entfernen, da sich dadurch der Glanzgrad verändert. Daher muss bei der Reinigung sowie bei der Applikation mit äußerster Vorsicht vorgegangen werden.
- den 22-AT 9051M auslaufend zu lackieren, da die Schichtdicke in der Beilackierzone variiert und sich daher der Glanzgrad verändert. Daher ist der 22-AT 9051M immer über das ganze Teil aufzutragen!

**3:1:1**



**Mischungsverhältnis**

100 Vol. %

22-AT 9051M



**Härter**

33 Vol. %

A-H-430  
Eco Balance Decklackhärter, normal



**Verdünnung**

33 Vol. %

A-R-120  
Eco Balance Einstellzustaz, normal



**Spritzviskosität 20°C**

DIN 4:

18-22 s

**Potlife bei 20°C**

2 h

**Sicherheitshinweis:**

Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.

**2004/42/IIIB(e)(840)700:** Der innerhalb der EU vorgeschriebene VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB.e) in gebrauchsfertiger Einstellung beträgt max. 840 g/l. Dieses Produkt hat einen VOC-Gehalt von 700 g/l.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.



BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

03/2021

# 22-AT 9051M

Eco Balance 22 Line black mat

A brand of BASF –  
We create chemistry

Anwendungsbereich:	 <b>Compliant</b> Fließbecherpistole	 <b>HVLP-Fließbecherpistole</b>
<b>Spritzdruck</b>	<b>bar</b> 2	2
<b>Düseninnendruck</b>	<b>bar</b>	0,7
<b>Düsengröße</b>	1,3-1,4	1,3
<b>Spritzgänge</b>	2	
<b>Ablüfzeit bei 20 °C</b>	<b>min</b>	Nach jedem Spritzgang und vor der Trocknung, matt ablüften lassen. Nach dem ersten Spritzgang mindestens 10 Minuten ablüften lassen, nach dem zweiten Spritzgang 15-20 Minuten, bis die Oberfläche vollständig matt abgezogen ist. Nicht für länger als 25 Minuten nach jedem Spritzgang ablüften lassen.
<b>Schichtdicke:</b>	<b>µm</b>	50-70

**Trocknung bei 20 °C** 8 h**Trocknung bei 60 °C** 30 min**Infrarot (kurzwellig)** 8 min**Abschließender Hinweis**

Staubeinschlüsse auf matten Oberflächen können nicht durch Polieren entfernt werden.

**Sicherheitshinweis:**

Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel &lt; 0,1 µm enthalten sein können.

**2004/42/IIIB(e)(840)700:** Der innerhalb der EU vorgeschriebene VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB.e) in gebrauchsfertiger Einstellung beträgt max. 840 g/l. Dieses Produkt hat einen VOC-Gehalt von 700 g/l.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

03/2021