

## 923-631

Variante 522-345

A brand of BASF –  
We create chemistry**Mischungsverhältnis  
PreMix**

|            |         |
|------------|---------|
| 100 Vol. % | 923-631 |
| 50 Vol. %  | 522-345 |

**Example mix:**

522-345 should be mixed as per published formula or can be added manually to 923-631, up to a maximum of 50% by volume concentration, to achieve the desired finish. Do not strain after mixing.

**3:1:1****Mischungsverhältnis**

|            |        |
|------------|--------|
| 100 Vol. % | PreMix |
|------------|--------|

**Härter**

|           |        |
|-----------|--------|
| 33 Vol. % | 929-63 |
|-----------|--------|

**Verdünnung**

|           |        |
|-----------|--------|
| 33 Vol. % | 352-30 |
|-----------|--------|

**Spritzviskosität 20°C**

|        |         |                         |     |
|--------|---------|-------------------------|-----|
| DIN 4: | 16-18 s | <b>Potlife bei 20°C</b> | 6 h |
|--------|---------|-------------------------|-----|

**Anwendungsbereich:****Compliant  
Fließbecherpistole****HVLP-Fließbecherpistole****Spritzdruck** bar

2

**Düseninnendruck** bar

0,7

**Düsengröße**

1,3-1,4

1,3

**Spritzgänge**

2

**Ablüfzeit bei 20 °C** min

Nach jedem Spritzgang und vor Ofentrocknung matt ablüften.

**Schichtdicke:** µm

ca. 50 µm

**Sicherheitshinweis:**

Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.

**2004/42/IIIB(e)(840)839:** Der innerhalb der EU vorgeschriebene VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB.d) in gebrauchsfertiger Einstellung beträgt max. 840 g/l. Dieses Produkt hat einen VOC-Gehalt von 839 g/l.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

923-631

Variante 522-345



A brand of BASF –  
We create chemistry



**Trocknung bei 20 °C** 10 h

**Trocknung bei 60 °C** 30 min



**Infrarot (kurzwellig)** 8 min

**Infrarot (mittelwellig)** 10-15 min

#### Sicherheitshinweis:

Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.

**2004/42/IIIB(e)(840)839:** Der innerhalb der EU vorgeschriebene VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB.d) in gebrauchsfertiger Einstellung beträgt max. 840 g/l. Dieses Produkt hat einen VOC-Gehalt von 839 g/l.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.