











Glasurit® Klarlack VOC

G / K

- Anwendung:** Polyurethanklarlack für Zweischicht - Systeme
Eigenschaften: Klarlack mit hohem Festkörperanteil, einsetzbar für alle Bereiche der Fahrzeugreparaturlackierung.
Anmerkungen: Einsatz von Glasurit Härter VOC 929-666

	Lackaufbau		Ergiebigkeit	311 m ² /l bei 1 µm
	Mischungsverhältnis	2 : 1 200 Vol. % 923-666		
	Härter	100 Vol. % 929-666		
	Verdünnung			
	Spritzviskosität DIN 4 20 °C	20 – 22 s	Potlife 20°C	2 h
	Fließbecher Spritzdruck	HVLP-Pistole: 1,3 mm 2,0 – 3,0 bar / 0,7 bar Düseninnendruck	Compliant Fließbecherpistole	1,3 – 1,4 mm 2,0 bar
	Spritzgänge	2 ½ + 1 ohne Zwischenablüfzeit auf senkrechten Flächen möglich	Schichtdicke	40 - 60 µm Schichtdicke ca. 50 µm
	Ablüfzeit 20 °C	3 Min. zwischen den Spritzgängen		
	Trocknung: 20 °C Trocknung: 60 °C	10 h 30 Min.		
	Infrarot (kurzwellig) Infrarot (mittelwellig)	8 Min. 10 - 15 Min.		

Sicherheitshinweis

Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.

2004/42/II B(d)(420)419: Der innerhalb der EU vorgeschriebene VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB.d) in gebrauchsfertiger Einstellung beträgt max. 420 g/l. Dieses Produkt hat einen VOC-Gehalt von 419 g/l.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter <http://techinfo.glasurit.com> oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

