

Glasurit® UP-Spritzfüller grau



- Anwendung:** Feinspachtel im Spritzverfahren
- Eigenschaften:** Hohe Füllkraft, große Spritzsicherheit, Auftrag hoher Schichten
- Anmerkungen:**
- Lagerstabilität 8 Monate (20 °C)
 - **1006-26 nur trocken schleifen!**
 - **Metallisch blanke Durchschliffstellen und Substrate grundieren mit Glasurit 2K SF Grundierung 285-26**
 - **Nicht auf Aktivgrund/Washprimer (z. B. 283-150) oder Säure vorbehandelten Flächen einsetzen!**
 - **Kühl lagern!**

	Lackaufbau	V 1		
	Mischungsverhältnis	1,4 kg 1006-26		
	Härter	50 ccm 948-22, 75 ccm 948-22 unter 15°C		
	Verdünnung	bei Bedarf max. 4 % 352-10, -50		
	Spritzviskosität DIN 4 20 °C	Lieferviskosität	Potlife 20°C	25 – 30 Min.
	Fließbecher Spritzdruck	HVLP-Pistole: 2,5 – 3,0 mm 2,5 – 3,0 bar		
	Spritzgänge	3 – 5	Schichtdicke	200 – 300 µm
	Trocknung: 20 °C Trocknung: 60 °C	3 – 4 h 30 Min.	Sind Schichtdicken > 300 µm erforderlich, kann eine zweite Schicht Spritzspachtel nach Trocknung der 1. Schicht ohne Zwischenschliff aufgetragen werden	
	Infrarot (kurzwellig) Infrarot (mittelwellig)	10 Min. 15 – 20 Min.		
	Schleifen Excenter	Vorschleif P 150 Kontrollfarbe 581-90 Feinschleif P 240		

Sicherheitshinweis

Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.

2004/42/II(b)(250)249: Der innerhalb der EU vorgeschriebene VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB.b) in gebrauchsfertiger Einstellung beträgt max. 250 g/l. Dieses Produkt hat einen VOC-Gehalt von 249 g/l.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter <http://techinfo.glasurit.com> oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

