





Glasurit® UV-Spachtel

G / S

- Anwendung:** Feinspachtel
- Eigenschaften:** Universell einsetzbar auf Stahl, verzinktem Stahl, Aluminium, KTL, Alt-Lackierung und allen lackierbaren Kunststoffanbauteilen.
 Der festkörperreiche High-Solid-Feinspachtel überzeugt mit schneller Trocknung, exzellenter Schleifbarkeit und guter Korrosionsbeständigkeit. Der hervorragende Decklackstand kommt ergänzend hinzu.
 Extra entwickelt für die Reparatur von Kleinstschäden und kleinen Kratzern, um eine porenfreie Reparatueroberfläche zu erhalten.
- Anmerkungen:**
- nicht im direkten Sonnenlicht verwenden
 - bei Lagerung vor Licht schützen

	Anwendung	Feinspachtel
	Lackaufbau	V 3, V 3a, V 9.5, V 15, V 15a
	Mischungsverhältnis	Das Material ist gebrauchsfertig.
	Schichtdicke	max. 800 µm
	UV-Trocknung	5 min. UV-A -> min. 6 mW/cm ² Durch die Verwendung von LED-Lampen kann auf Grund ihrer höheren Intensität im entscheidenden Wellenlängenbereich (UV-A) die Trockenzeit reduziert werden. Dieses muß individuell geprüft werden.
	Schleifen Excenter	P80/150 Kontrollfarbe 581-90 P240/320 Spachtelstelle und Altlackierung

Sicherheitshinweis

Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.

2004/42/II(b)(250)239: Der innerhalb der EU vorgeschriebene VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB.b) in gebrauchsfertiger Einstellung beträgt max. 250 g/l. Dieses Produkt hat einen VOC-Gehalt von 239 g/l.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter <http://techinfo.glasurit.com> oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

