









Glasurit® Streich-/Rollzusatz

G / Z

- Anwendung:** Zusatz für Streich- oder Rollverarbeitung der Reihe 22 VOC, 22 VOC MC600
- Eigenschaften:** Für den Auftrag der Reihe 22 VOC, 22 VOC MC600 mit der Rolle oder Pinsel nur mit 929-13 verarbeiten. Mit anderen Härtern ist die Verarbeitungviskosität zu gering. 522-78 verbessert den Verlauf und verhindert Luftpfeinschlüsse in der Reihe 22 VOC.
- Anmerkungen:**
- Verarbeitungsfertiges Material zieht sehr schnell an. Deshalb für größere Flächen nur **bedingt** geeignet!

	Lackaufbau	
	Mischungsverhältnis	100 Vol. % 22 VOC, 22 VOC MC600
	Härter	33 Vol. % 929-13
	Verdünnung	5 Vol. % 522-78
	Potlife 20 °C	1 h
	Arbeitsgänge	2 - 3
	Schichtdicke	50 – 70 µm
	Trocknung: 20 °C Trocknung: 60 °C	8 h 30 Min.
	Infrarot (kurzwellig) Infrarot (mittelwellig)	8 Min. 10 – 15 Min.

Sicherheitshinweis

Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter <http://techinfo.glasurit.com> oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

