




















Sistema de reparación económico

Propiedades:

Proceso de reparación económico para reparar, de forma rápida y a bajo coste, pequeños defectos y para el pintado de piezas nuevas. Se ahorra una cantidad considerable de tiempo mediante la aplicación húmedo sobre húmedo de 285-31, 285-38, 285-49 Aparejo sin lijado Glasurit®.

Desengrasado	541-5 Glasurit® Disolvente limpiador ceras, siliconas y alquitran	 1 x	 secar con paño	Eliminación mecánica del óxido de las zonas dañadas	 P16-P150	541-5 Glasurit® Disolvente limpiador ceras, siliconas y alquitran	 1 x	 secar con paño		
	Masilla (gruesa + fina)	839-20 / 20K Glasurit® Ratio- Multi Masilla blanca	948-36 Glasurit® Endurecedor en pasta rojo	 + 2-3%	 20-30 min. a 20 °C	 3-5 min	 P80/P150 lijado grueso	581-90 Glasurit® Guia de Lijado negro	 P240/ P320 lijado fino	 700-1 1x
Imprimación		283-150 Glasurit® Imprimación aparejo fosfatante beige	352-230 Glasurit® Activador	 1:1 regla dosifica- dora	 HVLP 1,3-1,8 mm 2,0-3,0 bar	 1 mano fina 10-15 µm	 10 min. a 20 °C			
	Aparejos	285-38, -49 Glasurit® Aparejo no lijable HS	929-55, -56 Glasurit® Endurecedor HS para aparejo	352- Glasurit® Disolvente	 3:1:1 regla dosificadora	 HVLP 1,3mm 2,0-3,0 bar	 1 - 2 20 - 35 µm	 10-20 min. a 20 °C		
Esmalte		Glasurit® Serie 22 Esmalte HS 2K	o bien	Glasurit® Serie 55 Sistema Bicapa	923- Glasurit® Laca acrílica HS	o bien	Glasurit® Serie 90 Sistema Bicapa	923- Glasurit® Laca acrílica HS		

o, alternativa: 285-95 Aparejo coloreable HS Glasurit®; 285-31 Aparejo sin lijado HS Glasurit®

Aviso de seguridad:

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exige a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (<http://techinfo.glasurit.com>) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

