

Glasurit® Serie 22 Esmalte HS 2K

G / T

- Aplicación:** Esmalte monocapa HS para acabados lisos
- Propiedades:** Alto contenido en sólidos, económico, excelente resistencia a la acción de los agentes atmosféricos, resistencia al amarilleo y dureza, secado total muy bueno, excelente brillo y poder de relleno.
- Observaciones:**
- Elegir endurecedores y disolventes de ajuste según temperatura de aplicación y tamaño de la pieza).
 - ¡No emplear en la mezcla únicamente los colores básicos, siempre hay que añadir la Resina 522-M0!

	Sistema de pintura	RATIO HS		
	VOC listo para usar	> 420 g/l	Rendimiento:	390 m ² /l a 1 µm
	Relación de mezcla	Pesar conforme a la fórmula de mezcla. 2 : 1 + 10%, Regla de mezcla 100% del vol. 22-		
	Endurecedor	50% del vol. 929-93/-91/-94		
	Diluyente	10% del vol. 352-91/-50/-216		
	Viscosidad de aplicación según DIN 4 a 20 °C	aprox. 20–22 s	Vida de la mezcla a 20 °C:	2 - 3 horas
	Pistola de gravedad Presión de aplicación	Pistola de gravedad HVLP: 1,3 mm 2,0 bares 0,7 bares en la boquilla	Pistola de gravedad homologada: 1,3 - 1,4 mm 2,0 bares	
	Número de manos	2	Espesor de película: 50 - 70 µm	
	Aplicación a brocha	4 : 1 con 929-13 + 5% 522-78		
	Tipo endurecedor	<u>normal</u>	<u>corto</u>	<u>largo</u>
	Secado a 20 °C Secado a 60 °C	8 horas 30 min.	6 horas 20 min.	10 horas 35 min.
	Infrarrojos (onda corta) Infrarrojos (onda media)	8 min. 10 - 15 min.		

Aviso de seguridad:

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exige a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (<http://techinfo.glasurit.com>) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

